



Fissativo consolidante

2020

Fissativo consolidante

Descrizione

Fissativo acrilico all'acqua a base di specifiche emulsioni a forte penetrazione da applicare sui supporti prima della posa dei pannelli isolanti per cappotto o delle rasature armate, uniforma gli assorbimenti e consolida il fondo assicurando un'ottima adesione. Può essere applicato su intonaci cementizi o a calce, su pitture ben ancorate, su lastre fibro-cemento, legno e altri tipi di supporto privi di parti non aderenti e efflorescenze saline. Eventuali parti ammalorate di vecchi intonaci o pitture vanno rimosse mediante l'uso di idropulitrici o spazzolatura. Si applica a pennello o a rullo diluito in acqua dal 70% al 100%, avendo cura di dosare le quantità e la diluizione in modo che le superfici

trattate non diventino lucide. Prima della posa dei pannelli isolanti occorre attendere 6/8 ore.

Classificazione UNI 8681

Vernice per impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stirenacrilica. (A0.B.0.A.2.IA).

Impiego

Esterno.

Tipo di supporti

Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto.

Caratteristiche

- Stato fisico: liquido
- Aspetto: lattiginoso
- Tipo di legante: stirenacrilico
- Massa volumica (peso specifico): 1000 ± 50 g/L
- Residuo secco in peso: 17%
- Viscosità: 200 cps a $25^{\circ}\text{C} \pm 20$
- Gamma colori: trasparente
- Confezioni da 20 lt

Campo di applicazione

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C.

Umidità relativa ambiente: max 80%.

Preparazione del supporto: l'intonaco nuovo deve essere ben stagionato, asciutto e privo di parti non aderenti e di efflorescenze saline, se la superficie è alcalina deve essere neutralizzata con prodotti specifici, mentre l'eventuale presenza di muffe e alghe deve essere eliminata mediante l'impiego di idonee soluzioni. Su superfici non nuove asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati e pulire accuratamente dalla polvere e dallo sporco mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con

idropulitrice a seconda della natura dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare.

Sistema di applicazione: pennello, rullo.

Diluente: Acqua.

Diluizione: 70-100%

Modalità di applicazione: applicare a pennello o a rullo assicurandosi che la superficie trattata non rimanga lucida; in tal caso occorre diluire ulteriormente il prodotto.

Essiccazione a 25°C e 65% U.R.: 2-3 ore, ricopribile dopo 16 ore.

Numero di strati: 1

Resa: 10-15 m²/l per mano.

Consumo consigliato al m²: 100-66 ml. per mano.

Resa per confezione (20 lt): 250 m² ca

La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.

Sovraverniciabilità con altri prodotti: con tutti i prodotti esenti da solventi eccetto quelli a base di silicati.

Immagazzinamento

Confezionamento: 20 lt in taniche di plastica.

Conservazione e validità: temperatura minima e massima: +5°C +30°C.

Stabilità nei contenitori originali: 365 giorni.

Informazioni di sicurezza e ambientali

Classificazione in relazione alla pericolosità:

Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. Garantire una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Quando si applica la vernice, si consiglia di indossare protezioni per le mani e gli occhi. In caso di contatto con le mani, rimuovere gli spruzzi dalla pelle utilizzando acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e

consultare un medico.

Tipologia di rifiuti: L'imballo di plastica, se opportunamente bonificato, potrebbe essere inviato al recupero o riciclaggio come rifiuto recante il codice CER 150102. In ogni caso occorre tenere conto della normativa vigente locale.

Voce di capitolato

FISSATIVO CONSOLIDANTE all'acqua alcaliresistente a forte penetrazione, applicabile su muri interni ed esterni per limitare l'assorbimento delle pareti e per rinforzare i supporti che risultano leggermente sfarinati, con diluizione del 70-100% e resa media di 10-15 m²/L per mano.

Note

Poiché le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo da parte di Knauf, la società non si assume alcuna responsabilità in merito ai risultati.

 www.knauf.it
 knauf@knauf.it

Sede: Castellina Marittima (PI) Tel. 050 69211 Fax 050 692301	Stabilimento Sistemi a Secco: Castellina Marittima (PI) Tel. 050 69211 Fax 050 692301	Stabilimento Sistemi Intonaci: Gambassi terme (FI) Tel. 0571 6307 Fax 0571 678014	K-Centri: Knauf Milano Rozzano (MI) Tel. 02 52823711	Knauf Pisa Castellina Marittima (PI) Tel. 050 69211
--	--	--	---	---

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.