


ADAGIO Acoustic⁺




































Mineralinės lubos



- ADAGIO Acoustic⁺ siūlo lygų, vienodą ir patvarų paviršių, neprilygstamą atsparumą įbrėžimams ir ryškiausių baltą spalvą. Dėl išskirtinio oro pralaidumo (be filtro efekto), paviršius ilgiau išlieka baltesnis ir šviesesnis. Plokštės užtikrina garso sugerties ir garso slopinimo balansą, taip pat didelį šviesos atspindį.
- Gera garso sugertis ir didelis garso slopinimas: 0,65 α_w ir 39 dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) arba 38 dB (Vector).
- Puikus šviesos atspindys: 88%.
- ISO 4, "Indoor Air Comfort" auksas ir „Cradle to Cradle Certified“[®] bronzos.
- ADAGIO Acoustic⁺ : idealiai tinka posėdžių salėms ar laukimo patalpoms. ADAGIO Acoustic⁺ juostos: idealiai tinka abiem – atviroms zonoms ir koridoriams.

Build on us.



Charakteristikos		Detali informacija						
Briaunos tipas		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Vector 	SL2 	SL2 / Tegular 15/90 	Finesse 
Storis (mm)		19	19	19	24	19	19	19
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	1500 x 300 1800 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C		Matoma demontuojama - Sistema C Matoma - Bandrasteriai, demontuojama - Sistema I.3 Matoma - Koridoriai, demontuojama - Sistema F.3	Pusiau paslėptos plokštės, demontuojama - Sistema C	Pusiau paslėptos juostos, demontuojamos - Sistema I.3 Pusiau paslėptos juostos - Bandrasteriai, demontuojama - Sistema I.2 Pusiau paslėptas - Koridoriai, demontuojama - Sistema F.2		Paslėpta, demontuojama - Sistema A.2 / A.3
Svoris		5.0 - 8.6 kg/m ²						
Spalva		 Balta						
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.65(H)$ pagal EN ISO 11654 - klasė C						
		Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		Q_p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)	0.35	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90
Q_p (Vector)	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95		
		NRC = 0.70 pagal ASTM C 423						
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 39$ dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) CAC = 39 dB pagal ASTM E 413-10 $D_{n,f,w} = 38$ dB (Vector) pagal EN ISO 717-1						
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = 22$ dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)						
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1						
Šviesos atspindėjimas		88%						
Šilumos laidumas		$\lambda = 0.060$ W/mk (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) $\lambda = 0.075$ W/mk (Vector) pagal EN 12667						
Oro pralaidumas		PM1 (≤ 30 m³/hm²) pagal DIN 18177						
Atsparumas drėgmiui		95% RH						
Švarių patalpų klasė		ISO 4 pagal EN ISO 14644-1						
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1	 IACG				
Valomumas								
Tvarumas		 BIOSOLUBLE WOOL EN ISO 14021 35.1-36.9% (2024)	 M1	 cradle to cradle certified biozzz	 www.blauer-engel.de/uz132			