

KNAUF

HYGENA TOPIQ® Alpha 15



© Frederic Schweizer

HYGENA TOPIQ® Alpha 15 ir viegli un ērti uzstādāma minerāla akustiskā griestu plāksne, kas izgatavota no akmens vates ar gludu laminētu virsmu. Virsma ir mazgājama un ar pretmikrobu iedarbību.

- Ierobežo baktēriju un sēnīšu vairošanos
- Var tīrīt ar sausu, mitru un slapju drānu
- Ideāls risinājums telpām ar augstu mitruma līmeni līdz 100 % RH
- Atbilst 4. zonas riska prasībām saskaņā ar NF S 90-351:2013
- Izcila skaņas absorbcijas klase A
- Ideāla izvēle veselības aprūpes iestādēm, pārtikas rūpniecībai, laboratorijām vai virtuvēm

Build on us.

Īpašības		Detalizēta informācija																				
Malu veidi		Board	Tegular 24/90			Tegular 15/90																
Biezums (mm)		15	15			15																
Dimensijas (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625			600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625																
Sistēma		Redzama, izjaucama - Sistēma C																				
Svars		2.0 kg / m²																				
Krāsa		Balta																				
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ saskaņā ar EN ISO 11654 - A klase <table><tr><th>Frekvence f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 saskaņā ar ASTM C 423							Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																
α_p	0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00																
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24$ dB saskaņā ar EN ISO 717-1 CAC = 25 dB saskaņā ar ASTM E 413-10																				
Skaņas izolācija		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB saskaņā ar EN ISO 717-1																				
Reakcija uz uguni		Euroklase A1 saskaņā ar EN 13501-1 Class A saskaņā ar ASTM E 84																				
Gaismas atstarošānās		86%																				
Mitruma izturība		100% RH																				
Tīra telpa		Klase ISO 5 saskaņā ar EN ISO 14644-1																				
Riska grupa		4. zona (ļoti augsts risks) saskaņā ar NF S 90-351:2013																				
Mikrobioloģiskā tīrība		M1 saskaņā ar NF S 90-351:2013																				
Daļiņu dezinfekcijas kinētika		CP _(0.5) 5 saskaņā ar NF S 90-351:2013																				
Iekštelpu gaisa kvalitāte		A+	E1	IACG																		
Tīrīšana																						
Ilgtpēja		10.1-10.4% (2024)	BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	M1																		
Pretmikrobu īpašības		Testēts pret: <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus brasiliensis</i>																				

Papildus riska līmenim katram telpu tipam ir specifiskas prasības attiecībā uz griestu plāksņu tīrāmību un gaisa noplūdi. Tāpēc plāksnes, kas atbilst 4. riska zonas prasībām, ne vienmēr ir piemērotas visiem 4. riska zonā definētajiem telpu tipiem.

Produkti dažādās valstīs var atšķirties. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi.
Lai iegūtu papildu informāciju un juridisko paziņojumu, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni knauf.com.