

Уплътнителна и свързваща мембрана

KNAUF

Техническа карта

07/16

Уплътнителна и свързваща мембрана на полиетиленова основа, каширана от двете страни с полипропиленов воал.

Област на приложение

Двустранно кашираната с воал, покриваща пукнатините уплътнителна и свързваща мембрана се използва за уплътняване под керамични плочки или естествен камък. Идеална е за свързване на критични основи (например OSB- плоскости). Подходяща за: външно и вътрешно приложение, подове, стени.

Информация за продукта

- готова за употреба и лесна за полагане
- устойчива срещу стареене и алкали
- водоплътна и деформируема
- покрива пукнатини до 1,5 mm
- бърз монтаж
- с практична скала

Монтаж

Подготовка на основата

Подготовката на основата зависи от вида на основата и от предвидената уплътнителна система. Да се нанесе подходящ грунд. След изсъхване на грунда може да се положи уплътнителната и свързваща мембрана.

Основа

Основата трябва да бъде здрава, чиста и суха. Остатъци от масла и свободни частици, като прах, лак, разтвор да се отстранят от основата.

Монтаж

Нанесете флекс лепило Knauf Flexkleber Schnell. Положете мембраната в лепилото и я натиснете. Винаги слагайте само толкова лепило, колкото можете да покриете с мембана в рамките на отвореното време за работа. Натиснете и загладете мембраната с помощта на пластмасова гладилка. Винаги започвайте от центъра навън, за да избегнете появата на въздушни джобове. Тази мембрана има маркоровка, която задава застъпването. В тази зона нанесете Knauf Power Elast и разнесете с назъбена шпакла 2 mm. Положете следващата мембрана като в зоната на застъпване натиснете леко с ръка.

Допълнителни указания

Алтернативно, мембраните могат да се залепят челно. В този случай се лепят с Power Elast Flächendichtband.



Съхранение

Срок на годност:	мин. 24 месеца
Начин на съхранение:	в затворени опаковки
Условия:	на хладно, без опасност от замръзване

Третиране

Да се вземат под внимание местните разпоредби. Във втвърдено състояние в малки количества може да се изхвърля с битовите отпадъци, в противен случай да се третира като смесени отпадъци от строителство и събаряне.

Технически данни

• Температурна устойчивост	70 °C
• Форма	на ролка
• Цвят	сив
• Мирис	характерен
• Якост на опън	7,6 Nmm
• Точка на кипене в °C	Не е приложимо.
• Точка на топене °C	на воала: 250°C; на TPE: 90°C
• Пламна точка в °C	Не е приложимо.
• Температура на възпламеняване °C	Не е определно.

Информационни данни за безопасност

Мерки за първа помощ

Да се осигури свеж въздух, при сериозни случаи се консултирайте с лекар.

Контакт с кожата с разтопения продукт може да причини изгаряне; бързо охладете със студена вода. Не се опитвайте да отстраните втвърдения продукт от кожата. При изгаряния потърсете лекар. По време на транспорта непрекъснато охлаждайте.

За повече информация вижте Информационния лист за безопасност.

Доставка

423891 4006379080816 1 m x 5 m

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Съдържанието на този продуктов информационен лист отговаря на нашите познания по време на издаване. Продуктовата информация се актуализира непрекъснато. Най-актуалната версия може да поискате от нашия център за обслужване на клиенти. Тъй като условията за работа и областите на приложение на продукта са различни, продуктовата информация се отнася само за общи указания за обработка. Продуктът да се използва само за предвидената употреба. Гаранцията се отнася за безупречното състояние на нашия продукт. Информацията от нашите сътрудници, която излиза извън рамката на този информационен лист, изисква писмено потвърждение.

С този продуктов информационен лист всички предходни стават невалидни.