

READYFIX ROLL & SPRAY

Ετοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος
τοιχών και οροφών

Φύλλο τεχνικής περιγραφής

05/2025



Περιγραφή προϊόντος

Το Knauf Readyfix Roll & Spray είναι υλικό γεμίσματος και σπατουλαρίσματος για εφαρμογή με ρολό ή με μηχανή εκτόξευσης Airless, με βάση το ανθρακικό ασβέστιο.

Συσκευασία:

Δοχείο 28 kg.

Αποθήκευση:

Το υλικό πρέπει να προστατεύεται από ψύξη και από πολύ υψηλές θερμοκρασίες όπως και από την άμεση έκθεση του στον ήλιο. Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης διατηρείται τουλάχιστον 12 μήνες.

Ποιότητα

Πιστοποιημένο κατά το πρότυπο EN 15824. Το υλικό υπόκειται σε τακτό ποιοτικό έλεγχο. Παράγεται σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές της εταιρίας και φέρει σήμανση CE.

Πεδία εφαρμογής

Το Knauf Finitura είναι ένας ετοιμόχρηστος γενικής χρήσης στόκος φινιρίσματος για εσωτερικούς χώρους. Προσδίδει πολύ λεία φινιρισμένη επιφάνεια και έχει εξαιρετική εργασιμότητα με μεγάλο ανοιχτό χρόνο επεξεργασίας.

- Ως τελική στρώση στοκαρίσματος πριν από εφαρμογή ταπετσαρίας ή εφαρμογή χρώματος
- Ειδική φόρμουλα για σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας, πάνω σε επιφάνειες σοβά ή μπετού
- Ιδανικό για ποιότητα επιφάνειας Q4
- Εφαρμογή με ρολό και με μηχανή Airless

Ιδιότητες

- Δεν χρειάζεται χρόνος ανάμιξης
- και χρόνος εφαρμογής
- Άριστη εργασιμότητα
- Πάχος στρώσης υλικού έως 4mm ανά στρώση
- Μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό ή με μηχανή airless
- Πολύ καλές ιδιότητες γεμίσματος
- Γρήγορο στέγνωμα
- Τρίβεται εύκολα
- Πολύ καλές ιδιότητες συγκόλλησης
- Καλές ιδιότητες Anti Foaming
- Χαμηλές εκπομπές VOC

Διάβασε περισσότερα



knauf.com

Εφαρμογή

Υπόβαθρο

Το Knauf Readyfix Roll & Spray είναι κατάλληλο για το σπατουλάρισμα επιφανειών μπετού καθώς και για σοβατισμένες επιφάνειες. Το προς φινίρισμα υπόβαθρο πρέπει να είναι στεγνό, σταθερό, λείο και καθαρό. Τυχόν υπολείμματα σκόνης, λάδια και κόλλες πρέπει προηγουμένως να καθαρίζονται. Εξομαλύνουμε μεγαλύτερες ανωμαλίες με υλικό γεμίματος και αφήνουμε να στεγνώσει.

Το υλικό γεμίματος δεν είναι ανάγκη να λειανθεί.

Σε αρμούς συστολής-διαστολής σε έτοιμα προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, θα πρέπει πρώτα να γίνει γέμισμα και εαν απαιτείται στη συνέχεια σπατουλάρονται ώστε να έρθουν στο ίδιο επίπεδο. Εάν πρόκειται στη συνέχεια να γίνουν εργασίες βαψίματος καλό είναι να χρησιμοποιηθεί Knauf ταινία αρμού.

Υπόβαθρα πλακιδίων θα πρέπει να επεξεργαστούν με το αστάρι Spraykontakt.

Υπόβαθρα από άγριο μπετόν δεν είναι αναγκάιο να ασταρωθούν, όλα τα υπόλοιπα υπόβαθρα (λείο μπετόν, πορομπετόν, γυψοσβάδες, τσιμεντοσβάδες, γυψοσανίδες κτλ.) θα πρέπει πρώτα να ασταρωθούν.

Ανάμιξη

Αναμιγνύουμε το υλικό πριν την χρήση του με έναν αναδευτήρα και εφαρμόζουμε άμεσα το υλικό. Χρησιμοποιούμε πάντα καθαρά δοχεία και εργαλεία.

Μηχανές / εξοπλισμός

Για εφαρμογή με μηχανή airless (Knauf PFT Swing Airless, Samba XL), χρησιμοποιούμε λάστιχο υψηλής πίεσης με βιδωτά άκρα και το ακροφύσιο εξαρτάται από την γωνία εκτόξευσης.

Το μέγεθος του μπεκ εξαρτάται από την επιθυμητή γωνία εκτόξευσης, καθώς και από τον τύπο της μηχανής.

Κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

- PFT Samba XL: μπεκ 535, πίεση 160bar
- PFT swing airless : μπεκ 541, πίεση 110bar

Δοκιμάστε το μπεκ και την πίεση για ιδανικό αποτέλεσμα



Knauf Γυψοποιία ABEE

Έδρα και κεντρικά γραφεία:

Ευριπίδου 10, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα.

Τηλ. 210 9310567

knauf-gr@knauf.com

www.knauf.com

Επεξεργασία

Για εφαρμογή με μηχανή Airless, χρησιμοποιούμε το υλικό χωρίς ανάδευση και χωρίς να του προσθέσουμε νερό.. Για την εφαρμογή με ρολό, αναμιγνύουμε πάντα χωρίς την προσθήκη νερού. Περνάμε με το ρολό ή εκτοξεύουμε το υλικό με μηχανή σε πάχος 3mm. Χρησιμοποιείστε πάντοτε καθαρά εργαλεία και κατά προτίμηση σπάτουλα 40 -60cm για να λειάνετε την επιφάνεια.

Για πολύ λεία επιφάνεια, αφού στεγνώσει το υλικό και αναπτύξει τις μηχανικές αντοχές του, μπορείτε να περάσετε μια λεπτή στρώση με φρέσκο υλικό. Αφού στεγνώσει εντελώς η επιφάνεια, μπορείτε να την τρίψετε.

Συνθήκες εφαρμογής

Η θερμοκρασία επεξεργασίας δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη των 5oC κατά την εφαρμογή του υλικού.

Αφού έχει γίνει εφαρμογή του υλικού, προστατέψτε το από παγετό.

Χρόνος εργασιμότητας

Το υλικό έχει άριστη εργασιμότητα. Καθώς στεγνώνει, σκληραίνει και σταδιακά αναπτύσσονται οι μηχανικές αντοχές του. Ο χρόνος εργασιμότητας είναι 20 λεπτά και η διάρκεια του στεγνώματος εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες εφαρμογής. Το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις. Το πάχος κάθε στρώσης εξαρτάται από την ποιότητα του υποβάθρου. Ο χρόνος στεγνώματος είναι 24 ώρες υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ο ακριβής χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από από τις τρέχον καιρικές συνθήκες.

Κατανάλωση

Υλικό	Κατανάλωση
Readyfix Roll & Spray	περ. 1,58 kg/m ²

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή	Μονάδα	Τιμή	Πρότυπο
Αντίδραση στη φωτιά	κατηγορία	A1	EN 13501-1
Πυκνότητα	g/cm ³	1,5 - 1,7	-
Χρώμα	-	Λευκό	-
Πρόσφυση	MPa	≥ 0,3	EN 1524
Κοκομετρία	μm	≤ 250	-
pH	-	8 - 9	-

Τα τεχνικά δεδομένα προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα έγκυρα πρότυπα δοκιμής. Αποκλίσεις είναι δυνατές κάτω από τις συνθήκες του εργοταξίου.

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η ηχομόνωση και η πυροπροστασία, επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των επιμέρους προϊόντων Knauf ή άλλων αυστηρά συστημένων από την Knauf.

Build on us.