



Reparatie

04/2016

C15 - Houtreparatie

MATERIALEN

Knauf Houtreparatie is een vulpasta uit 2 componenten op basis van epoxyhars.

OPSLAG

Knauf Houtreparatie moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Geen krimp
- Soepel, fijn en flexibel
- Goede hechting
- Gladde afwerking
- Kan worden opgeschuurd en geverfd

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Houtrotvuller maakt de reparatie mogelijk van beschadigde houten ondergronden, en van houwen en barsten in houten structuren. In combinatie met **Knauf Houtrot Impregneer** biedt dit product een duurzame oplossing voor problemen met rot.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en droog zijn, stabiel en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, oude verf ...). Verwijder al het rot en neem daarbij gerust meer weg dan noodzakelijk is.

VERWERKING

Meng het product door een gelijke hoeveelheid van de twee componenten te nemen, tot een uniforme roomkleur wordt verkregen. Meng niet meer product dan u nodig hebt om in 15 minuten tijd te verwerken. Breng het mengsel zo glad mogelijk aan. Maximumdikte voor één laag: ± 4 cm voor horizontale oppervlakken, ± 2 cm voor verticale oppervlakken. Nadat het product gedurende ongeveer 5 uur is gedroogd, kan het worden opgeschuurd en geverfd (acryl- of alkydverf).

OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ of meer dan $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ bedraagt.

De vochtigheidsgraad mag op het ogenblik van de aanbrenging en tijdens de droogtijd niet hoger zijn dan 80 %.

De in dit informatieblad vermelde droogtijden zijn afhankelijk van de temperatuur en de aanbrengomstandigheden.

Behoed het product voor vorst.

VERPAKKING

Doos van 500 g.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	10-35 °C
Dichtheid	ong. 1,9 kg/l
Vlampunt	> 100 °C
Kookpunt	> 200 °C
Kleur	beige
Droogtijd	ong. 5 uur bij 20 °C

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket vóór gebruik
- Draag veiligheidshandschoenen. In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Houtreparatie_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.