

Katja Sprint Anschlussfix

Für Anschluss der Katja Sprint Abdichtungsbahn an Mauersperrbahnen im Innenbereich

Produkt-Datenblatt

06/2026



Produktbeschreibung

Katja Sprint Anschlussfix ist ein hochwertiger, plastisch und oberflächenklebrig bleibender Spezialkleber auf Basis eines Hybrid-Polymers.

Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung.

Lagerung

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei (+5 °C bis +25 °C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Angebrochene Kartuschen können mehrere Tage aufbewahrt werden, wenn die Düsenöffnung mit etwas Dichtstoff verschlossen wird.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Eigenschaften und Mehrwert

- Lösemittel- und isocyanatfrei
- Bleibt oberflächenklebrig
- Standfeste Konsistenz
- Sehr gute Dosierbarkeit
- Farbe schwarz
- Für den Innenbereich

Anwendungsbereich

Katja Sprint Anschlussfix wird eingesetzt zur Fixierung der Katja Sprint Abdichtungsbahn auf Bitumen-Dachbahnen (z. B. R 500), Bitumen-Dachdichtungsbahnen (z. B. G 200 DD) sowie Kunststoffbahnen (bitumenverträglich) nach DIN 18195-2 bzw. DIN 18195-4.

Für Bodenapplikationen im Innenbereich.

Ausführung

Hinweise

Wegen seines plasto-elastischen Charakters kann Katja Sprint Anschlussfix nach immer wiederkehrender Zug- bzw. Scherbelastung ein eingeschränktes Rückhaltevermögen aufweisen.

Untergrund und Vorbehandlung

Die Haftflächen müssen staubfrei, tragfähig, frei von losen Teilen, Öl, Fett, Schalungstrenn- und Nachbehandlungsmitteln oder anderen Verunreinigungen sein.

Ohne Grundierung zu verarbeiten.

Auf jedem Untergrund ist vor Verwendung einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.



Verarbeitung

Für die Verarbeitung von Katja Sprint Anschlussfix sind handelsübliche Kartuschenhanddruck- bzw. Rohrhanddruck- sowie Druckluft- oder Akkuauspresspistolen geeignet.

Zum Öffnen der Kartusche die Kappe des Gewindeaufsatzes aufschneiden. Beiliegende Düse aufschrauben. Katja Sprint Anschlussfix auf dem Untergrund als Raupe lückenlos auftragen und nach min. 5 min (erhöhte Anfangshaftung nach 30 bis 60 min Wartezeit) die Katja Sprint Abdichtungsbahn bis zu einer Raupendicke von 1 bis 2 mm mit einer Rolle gleichmäßig fest andrücken. Die Restdicke der Raupe muss erhalten bleiben, um die Abtrocknung des Klebers zu erleichtern. Die Verklebung ist erst nach vollständiger Durchhärtung des Klebers voll belastbar.

In der ersten 5 h darf die Verklebung nicht belastet werden.

Verarbeitungstemperatur/-klima

Umgebungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

Haftflächentemperatur: +0 °C (frostfrei) bis +30 °C

Verarbeitungszeit

Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur beträgt die Aushärtezeit ca. 2 bis 3 Tage.

Katja Sprint Anschlussfix bleibt oberflächenklebrig.

Technische Daten

Bezeichnung	Katja Sprint Anschlussfix	Einheit	Norm
Basis	Hybrid-Polymer	–	–
Offenzeit ¹⁾	ca. 60	min	–
Temperaturbeständigkeit	–40 – +90	°C	–

1) Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt. Gemessen bei +23 °C Raumtemperatur / 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Materialbedarf/Verbrauch

Bezeichnung	Verbrauch ml/m Anschlusslänge	Ergiebigkeit m/Kartusche
Katja Sprint Anschlussfix	ca. 62	ca. 5

Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Katja Sprint Anschlussfix	310 ml	20 Stück/Karton	00468506	4003982316578

Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung	Bemerkung	Wert	Einheit
QNG Version 2023	Anhang 313 POS. 5.3	Erfüllt	–
Lösemittelfrei	–	Ja	–
Weichmacherfrei	–	Ja	–
Konservierungsmittelfrei	–	Erfüllt	–
Isocyanatfrei	–	Erfüllt	–



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme mit Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:
ausschreiben.de/knauf



Finden Sie passende Systeme für Ihre Anforderungen!
knauf.de/systemfinder



Im [Download Center](#) der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf Gips KG

Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Deutschland

Technischer Auskunft-Service:

Tel.: 09323 916 3000*
knauf-direkt@knauf.com
www.knauf.de/tas

www.knauf.com

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

* Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit Ihren Firmendaten hierfür registrieren.