






ADAGIO HD+ 35 mm Minerálne podhlády



- ADAGIO HD+ 35mm ponúka hladký, jednotný a odolný povrch s bezkonkurenčnou odolnosťou proti poškrabaniu a najjasnejším bielym vzhľadom. Vďaka minimálnej priepustnosti vzduchu (neprejavuje sa filtračný efekt) zostáva povrch belší a žiarivejší po dlhšiu dobu. Podhládová doska tiež poskytuje vyrovnaný pomer medzi zvukovou pohltivosťou a pozdĺžnou vzduchovou nepriezvučnosťou a tiež vysokou svetelnou odrazivosťou.
- Vynikajúca zvuková pohltivosť ($0,90 \alpha_w$) s vynikajúcou pozdĺžnou vzduchovou nepriezvučnosťou (43 dB).
- pre ďalšie akustické možnosti pozrite ADAGIO HD+ 19 mm a ADAGIO HD+ 30 mm.
- Vynikajúca odrazivosť svetla: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold a Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideálne pre individuálne / súkromné kancelárie, učebne, prednáškové sály v sektore vzdelávania.

Build on us.



Charakteristiky		Podrobnejšie informácie																				
Detail hrany		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 																	
Hrúbka (mm)		35	35	35	35																	
Rozmery (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300																	
Systém		Viditeľný rozoberateľný - Systém C			Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný - bandrastrer, rozoberateľný - Systém I.3 Viditeľný - chodbový rozoberateľný - System F.3		Poloskrytá konštrukcia, panelový formát, rozoberateľný - Systém I.3 Poloskrytá konštrukcia s bandrastrom, panelový formát, rozoberateľný - Systém I.2 Poloskrytá konštrukcia, chodbový systém, panelový formát, rozoberateľný - Systém F.2															
Hmotnosť		9.5 kg / m ²																				
Farba		 Biela																				
Zvuková pohltivosť		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ podľa EN ISO 11654 - Class A <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.70</td><td>0.85</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 podľa ASTM C 423							Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.70	0.85	0.95	1.00	1.00
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																
α_p	0.40	0.70	0.85	0.95	1.00	1.00																
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť		EN ISO 10848-2 $D_{n,fw} = 43$ dB podľa EN ISO 717-1 CAC = 44 dB podľa ASTM E 413-10																				
Nepriezvučnosť		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB podľa EN ISO 717-1																				
Reakcia na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1																				
Odraz svetla		88%																				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		$\lambda = 0.060$ W/mk podľa EN 12667																				
Priepustnosť vzduchu		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) podľa DIN 18177																				
Odolnosť voči vlhkosti		95% RH																				
Čisté priestory		ISO 4 podľa EN ISO 14644-1																				
Kvalita vnútorného ovzdušia		 A+	 E1	 IACG																		
Čistiteľnosť																						
Udržateľnosť		 EN ISO 14021 49.4% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1 EMISION CLASS 001 BUILDING MATERIALS	 certified cradle to cradle BRONZE	 www.blauer-engel.de/uz132																