

СИСТЕМА Q1-Q4

Подготовка поверхности под различные финишные покрытия



Качество поверхности	Требования к качеству поверхности	Рекомендуемые финишные покрытия	Технология получения качества поверхности Q1-Q4			
			На базе штукатурок	Схематичное изображение	На базе листовых материалов	Схематичное изображение
Q1	Не предъявляются <ul style="list-style-type: none"> ■ допускаются отклонения по вертикали 3 мм на 2 пог. м ■ допускаются видимые вмямки, царапины, задиры и отпечатки от инструментов (глубиной до 3 мм) ■ допускаются локальные наплывы штукатурного/шпаклевочного раствора (высотой не более 2 мм) ■ допускаются тени от бокового света 	<ul style="list-style-type: none"> ■ керамическая плитка ■ декоративная штукатурка с зерном более 2 мм ■ облицовка декоративными элементами на клею 	<ul style="list-style-type: none"> ■ КНАУФ-Ротбанд* нанести, выровнять и выполнить подрезку 		<ul style="list-style-type: none"> ■ стыки КНАУФ-листов* зашпаклевать согласно рекомендациям КНАУФ 	
Q2	Обычные <ul style="list-style-type: none"> ■ допускаются отклонения по вертикали 2 мм на 2 пог. м ■ допускаются видимые вмямки, царапины, задиры и отпечатки от инструментов (глубиной до 1 мм) ■ допускаются локальные наплывы штукатурного/шпаклевочного раствора (высотой не более 1 мм) ■ допускаются тени от бокового света 	<ul style="list-style-type: none"> ■ рельефные бумажные обои ■ виниловые обои ■ стеклотканевые обои ■ жидкие обои ■ текстурные/структурные краски и покрытия ■ декоративная штукатурка с зерном от 1 мм 	<ul style="list-style-type: none"> ■ КНАУФ-Ротбанд* нанести, выровнять и выполнить подрезку ■ выполнить заглаживание 		<ul style="list-style-type: none"> ■ стыки КНАУФ-листов* зашпаклевать согласно рекомендациям КНАУФ ■ выполнить дополнительное шпаклевание стыков (≈ 40 см) 	
Q3	Повышенные <ul style="list-style-type: none"> ■ допускаются отклонения по вертикали 1 мм на 2 пог. м ■ допускаются видимые царапины от шлифовочного абразива (глубиной до 0,3 мм) ■ допускаются тени от бокового света (гораздо меньше, чем при Q2) ■ НЕ допускаются видимые вмямки, задиры и отпечатки от инструментов ■ НЕ допускаются локальные наплывы штукатурного/шпаклевочного раствора 	<ul style="list-style-type: none"> ■ матовая краска ■ тонкие обои 	<ul style="list-style-type: none"> ■ КНАУФ-Ротбанд* нанести, выровнять и выполнить подрезку ■ выполнить заглаживание ■ выполнить второе заглаживание либо шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Финиш* всей поверхности слоем до 1 мм 		<ul style="list-style-type: none"> ■ стыки КНАУФ-листов* зашпаклевать согласно рекомендациям КНАУФ ■ выполнить дополнительное шпаклевание стыков ■ выполнить сплошное шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Финиш* всей поверхности слоем до 1 мм 	
Q4	Максимальные <ul style="list-style-type: none"> ■ допускаются отклонения по вертикали 0,5 мм на 2 пог. м ■ НЕ допускаются видимые вмямки, царапины, задиры и отпечатки от инструментов ■ НЕ допускаются локальные наплывы штукатурно-го/шпаклевочного раствора ■ НЕ допускаются видимые царапины и задиры от шлифовочного абразива ■ НЕ допускаются тени от бокового света 	<ul style="list-style-type: none"> ■ металлизированные обои ■ венецианская штукатурка ■ глянцевые и полуглянцевые лакокрасочные покрытия с перламутровым эффектом 	<ul style="list-style-type: none"> ■ КНАУФ-Ротбанд* нанести, выровнять и выполнить подрезку ■ выполнить заглаживание ■ выполнить второе заглаживание либо шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Финиш* всей поверхности слоем от 1 мм ■ выполнить тонкослойное шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Паста Профи* 		<ul style="list-style-type: none"> ■ стыки КНАУФ-листов* зашпаклевать согласно рекомендациям КНАУФ ■ выполнить дополнительное шпаклевание стыков ■ выполнить сплошное шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Финиш* всей поверхности слоем от 1 мм ■ выполнить тонкослойное шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Паста Профи* 	

СИСТЕМА Q1-Q4

Подготовка поверхности под различные финишные покрытия

ОШТУКАТУРИВАНИЕ

КНАУФ-Ротбанд
Штукатурка гипсовая универсальная



ОШТУКАТУРИВАНИЕ

КНАУФ-ХП
Старт Штукатурка гипсовая



ЗАДЕЛКА СТЫКОВ

КНАУФ-Фуген
Шпаклевка гипсовая универсальная



ОШТУКАТУРИВАНИЕ

КНАУФ-МП 75
Штукатурка гипсовая машинного нанесения



ЗАДЕЛКА СТЫКОВ

КНАУФ-Унифлот
Шпаклевка гипсовая высокопрочная



ЗАДЕЛКА СТЫКОВ

КНАУФ-Курт
Армирующая лента



СПЛОШНОЕ ШПАКЛЕВАНИЕ

КНАУФ-Ротбанд Финиш
Шпаклевка гипсовая финишная



ТОНКОСЛОЙНОЕ ШПАКЛЕВАНИЕ

КНАУФ-Ротбанд Паста Профи
Шпаклевка готовая финишная



*Возможно применение альтернативных материалов КНАУФ.

Адрес:

г.Ташкент, ул. Шахрисабз 2, Tower 2, 5 этаж

Контакты:

+998 78 150 11 59
+998 78 150 11 60
+998 78 150 11 61