



AQUAPANEL®

08/2016

AQUAPANEL® Grundierung

Penetračný náter pre maximálnu priľnavosť

Gewiss eine gute Wahl, AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Použitie

AQUAPANEL® Grundierung je penetračný náter pre cementové dosky AQUAPANEL® Indoor, Outdoor, Skylite, podlahové dosky Floor. Pre vysokú priľnavosť pri nanosení omietok a tmelu. Koncentrát je bez rozpúšťadiel ružovej farby.

Oblasť použitia

Ako prípravok zvyšujúci priľnavosť pri hladkých, resp. slabo alebo nenasiakavých podkladoch (starý obklad, liaty asfalt atď.). Pre vysokú priľnavosť pri lepení obkladov a aplikácii tmelov.

Ako účinná ochrana pred prijatím vlhkosti do podkladu pri podklade z dreva pred nanesením tmelov a lepidla na obklady. Nefunguje ako parozábrana, resp. ako tekutá hydroizolácia!

Pre prípravok zvyšujúci priľnavosť pre nasiakavé podklady (vápenno-piesková tehla, pórobetón atď.).

Pred nanesením vrstiev na pórovitý podklad, pričom prípravok zabraňuje prechodu vzduchu do povrchu.

Pre steny a podlahu v interiéri a pre exteriérové podhľady.

Podklad / Príprava podkladu

Všetky podklady musia byť pevne, suché, čisté bez prachu a voľných častí. Nátery, ktoré nie sú vodeodolné a iné časti, ktoré znižujú priľnavosť je potrebné dostrániť, vodeodolné nátery zdrsniť.

Spracovanie

AQUAPANEL® Grundierung riediť s vodou podľa údajov v tabuľke. Nanášať na podklad pomocou valčeka alebo štetky, následne nechať vyschnúť. Nízke teploty alebo vysoká vzdušná vlhkosť predlžujú čas schnutia.

Náradie a nádoby ihneď po použití umyť vodou. Ak sa pri nanášaní znečistia iné povrchy s AQUAPANEL® Grundierung, je nutné ich umyť vodou. Po zasnúťí penetračného náteru je možné tieto povrchy očistiť mechanicky.

Čas na spracovanie

cca. 1 Minúta/m²

Podmienky pre spracovanie

Teplota podkladu/prostredia a materiálov nesmie klesnúť počas spracovania a schnutia pod +5°C.

Balenie / Skladovanie

- 2,5 kg vedro, 15 kg vedro
- skladovať v suchu a chlade uzavreté v originálnom balení po dobu 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale
- náter nesmie zmznúť

Spotreba

Podklad	Riedenie (AQUAPANEL® Grundierung / voda)	Spotreba / m ² (Koncentrát / m ²) *	Čas na schnutie (pri 23 °C a 50 % rel. vzdušnej vlhkosti)
AQUAPANEL® Cement Board Floor	1:1	50 g	cca. 3 hodiny
AQUAPANEL® Cement Board Indoor, AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, AQUAPANEL® Cement Board SkyLite, nenasiakavé podklady (liaty asfalt, terazzo, atď.)	1:2	40 - 60 g	ca. 12 hodín
Silno nasiakavé podklady (napr. pórobetón)	1:4	50 - 100 g	ca. 12 hodín
Podklady na báze dreva	1:1	60 - 80 g	cca. 6 hodín
Starý obklad, terazzo	neriedený	70 - 100 g	cca. 3 hodiny

* podľa nasiakavosti podkladu

AQUAPANEL®

► www.knauf-aquapanel.com

@ info@knauf-aquapanel.com

© 2016 SK-08/16

AQUAPANEL® ist ein technologisch führendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

AQUAPANEL® ist eine eingetragene Marke.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland.