

FOURRURE F47

Profilé métallique - fourrure F47



DESCRIPTION DU PRODUIT

La fourrure Knauf Fourrure F47 est un profilé métallique en forme de C disposant d'une protection contre la corrosion Z140 ou AZ100 conforme à la norme NF EN 14195 :2005.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Norme : NF EN 14195 :2005

DoP : 4091_F47_2017-12-19

Certificat NF : Oui

FDES : Non

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

DOMAINE D'EMPLOI

Le profilé métallique Knauf Fourrure F47 de la gamme F47 est principalement destiné à la réalisation d'ouvrages de plafonds, contre cloisons dans :

- Neuf ou réhabilitation
- Locaux intérieurs classés EA - EB
- Locaux intérieurs classés EB+ P*

**Liste exhaustive dans le Cahier du CSTB, Cahier 3567, mai 2006 – Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Type selon EN	-	C/17/47/17	NF EN 14195
Réaction au feu Euroclasse	-	A1	NF EN 13501-1
Masse de revêtement	-	Z140 ou AZ100	NF EN 14195
Inertie min.	cm ⁴	≥ 0.22	NF EN 14195
Largeur d'âme	mm	47	NF EN 14195
Tolérance largeur d'âme	mm	± 0,5	NF EN 14195
Largeur d'ailes	mm	17.5/17.5	NF EN 14195
Tolérance largeur d'ailes entre 1 rayon de pliage et 1 bord de coupe	mm	± 1.0	NF EN 14195
Tolérance longueur jusqu'à 3 m	mm	± 3	NF EN 14195
Tolérance longueur entre 3 et 5 m	mm	± 4	NF EN 14195
Tolérance longueur supérieure à 5 m	mm	± 5	NF EN 14195
Épaisseur minimale du cœur nu	mm	0,54	NF EN 14195

GAMME DE PRODUITS

Désignation	Longueur [mm]	Conditionnement	Unité de conditionnement	Code article
K FOURRURE F47 2,70M	2700	10	/pq	02407882
K FOURRURE F47 3,00M	3000	10	/pq	00050650
K FOURRURE F47 5,30M	5300	10	/pq	00050651