



Afwerkplamuur

04/2016

D1 - Universele afwerkplamuur

MATERIALEN

Knauf Universele afwerkplamuur is een renovatie- en afwerkpleister voor de meeste ondergronden.

Bindmiddel: Acrylpolymeren.

OPSLAG

Knauf Universele afwerkplamuur moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Classificatie: AFNOR NFT 36 005 familie IV klasse 4b
- Geschikt voor binnen en buiten
- Bestand tegen water en vocht
- Uitzonderlijke hechting op bijna alle ondergronden
- Vertoont weinig krimp en scheurt niet
- Om een perfect fijn en glad oppervlak te bekomen
- Gemakkelijk aan te brengen en te schuren
- Fungicide, voorkomt de vorming van schimmels
- Wit met een lichte lavendelgeur

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Universele afwerkplamuur is geschikt voor afwerkings- en reparatiewerken op bijna alle ondergronden.

Deze plamuur is uitermate geschikt voor de egalisatie en afwerking van delicate ondergronden zoals: beschilderde muren, vinyl papier, keramische en glazen tegels, polystyreen en andere niet-absorberende materialen.

Hij kan worden gebruikt voor de afwerking van betegelde muren bij een renovatie van vochtige ruimtes (badkamer, keuken, enz.), op voorwaarde dat de gerenoveerde muren niet blootgesteld worden aan wateruitspattingen (doucheruimte, ...).

Knauf Universele afwerkplamuur is niet geschikt voor ondergronden die voortdurend bevochtigd worden.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog en proper zijn. Verwijder van tevoren alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Universele afwerkplamuur**. Bij een erg absorberende ondergrond wordt aangeraden om deze op voorhand te behandelen met behulp van een geschikte primer. Verwijder, indien er metalen elementen aanwezig zijn, op voorhand roestvlekken met een staalborstel of door middel van zandstralen. Behandel vervolgens de metalen delen met een roestwerende primer en laat drogen alvorens **Knauf Universele afwerkplamuur** aan te brengen.

VERWERKING

De pasta wordt met behulp van een pleisterspaan, een rvs mes of spatel in fijne lagen aangebracht van 1 tot 2 mm dik. Werk bij grotere diktes in meerdere opeenvolgende lagen door erop te letten dat de vorige laag volledig is gedroogd vooraleer de volgende aan te brengen.

Wacht tot het oppervlak volledig droog is alvorens het op te schuren en te bedekken met een verf, ong. 12u/mm dikte (bij 23°C en 65% vochtigheid). **Knauf Universele afwerkplamuur** kan door elk type verf worden overschilderd.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

OPMERKINGEN

Niet aanbrengen als de temperatuur van de ondergrond en/of omgevingstemperatuur minder dan 5°C of meer dan 35°C bedraagt en gedurende de 48u na de aanbrenging.

De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur en de weersomstandigheden.

Bescherm de verse mortel tegen rechtstreeks zonlicht, regen en vorst tijdens de verharding ervan.

VERPAKKING

Emmer van 1 kg en 5 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5 tot 35 °C
Verbruik	ong. 1,6 kg/m ² /mm dikte
Laagdikte	max. 2 mm
Dichtheid	ong. 1,6 g/cm ³
Korrelgrootteverdeling	<200 µ (fijn)
Droogtijd	ong. 12u per mm

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden
- In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa**fill**.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30