


GF gulvplade 25, 28 og 38 mm

Glasfiberplade type GF med kantudformning fer/not.



Produktdatablad

03/2026



Uden kartonoverflade

Gipsfiberplade med fer og not på alle fire sider

Beskrivelse

Formstabil og lyddæpende gipsfiberundergulv. Leveres med fer og not på alle fire sider.

Anvendelse

Vores GF Floor Board er det ideelle underlag til gulve i boliger, børneinstitutioner, skoler, hoteller, plejehjem, sygehuse og kontorer. Undergulvet giver dig en brand- og lydisolerende løsning.

Anvendelsesområder:

- Til lette etagedæk, hvor undergulvene indgår i konstruktionsbrand og lydtekniske egenskaber.
- Til byggerier, hvor det drejer sig om en kort byggetid og en stram tidsplan, og hvor gulvet kan belastes kort tid efter udlægningen.
- Til renoverings- og nybygningsopgaver, hvor der ikke må tilføres fugt, der kræver efterfølgende udtørring.
- Til tageetage, som ønskes indrettet til beboelse, kontor eller lignende.

Med GF Floor Board får du en formstabil gipsfiberplade med fer og not på alle fire sider – og med MK-godkendelse 6.10/1151 i henhold til ETA Danmark. Anvend pladegulvet på underlag med eller uden isolering eller oven på gulvvarmesystemer. På underlag af tørgranulat udlægges gulvpap mellem plade og granulat.

Montage

Find montagevejledning i vores Knauf Manual på knauf.dk.

Bearbejdning

Pladerne tilskæres med rundsav/stiksav med hårdmetalklinge og tilkoblet udsugning.

Mærkning

Gipsfiberpladerne type GF er mærket på følgende måde:

Oversiden: 'Knauf Integral A1 DIN EN 13501-1, dato, klokkeslæt'.

Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi			Enhed
Mål	Benævnelse/Tykkelse	25	28	38	mm
	Bredde	600			mm
	Længde	600/1200			mm
Tolerancer	Tykkelse	±0,5			mm
	Bredde og længde	±0,4			mm
Vægt	Produktionsvægt	38	42	54	kg/m ²
	Rumvægt	1500			kg/m ³
	Vægttolerance	±4			%
Styrke	Bøjningsstyrke på langs - anvendelsessituation	2,2			MPa
	Bøjningsstyrke på tværs - anvendelsessituation	2,2			MPa
	Trykstyrke - anvendelsessituation	3,4			MPa
	Overfladehårdhed (Brinell)	40			N/mm ²
	Aftrækstyrke	1,0			N/mm ²
Varme	λ-værdi	0,44			W/m•K
Fugt	Z-værdi	3,9	4,4	6,0	GPasm ² /kg
	Længdeudvidelse ved variation i RF på 30% v/20°C	0,6			mm/m
	Max. restfugt inden belægning	1			%
	Specifik varmekapacitet	> 1000			J/kg•K
Brand	Reaktion på brand	A1			

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk