




SK UVN SNP Ligoninė, Ruzomberok,
© Jakub Joachim































KNAUFCEILING
Solutions

DUOMENŲ LAPAS MEDIGUARD Plain



MEDIGUARD Plain derina gerą valomumą ir puikų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, todėl tai yra idealus sprendimas sveikatos priežiūros patalpose.

- Atstumiantį vandenį
- Atspari įbrėžimams
- Apriboja plataus spektro bakterijų ir grybelių augimą
- Atspari dezinfekavimo priemonėms ir gali būti valomas sausa, drėgna ir šlapia šluoste
- Atitinka 4 zonos rizikos reikalavimus pagal NF S 90-351:2013
- ISO 4
- Puikus šviesos atspindėjimas (88%)
- Idealiai tinka sveikatos priežiūros aplinkai ir laboratorijoms

Briaunos tipas		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 				
Storis (mm)		15	15	15				
Matmenys (mm)		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600				
Sistema		Matoma, demontuojama - Sistema C						
Svoris		3,6 kg / m ²						
Spalvos		 Balta						
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0,20 (L)}$ pagal EN ISO 11654 - Klasė E						
		Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0,40	0,25	0,15	0,15	0,20	0,30
		NRC = 0,20 pagal ASTM C 423						
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{35 dB}$ pagal EN ISO 717-1		CAC = 35 dB pagal ASTM E 413-10				
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{19 dB}$ pagal EN ISO 717-1						
Degumo klasė		Euroclass A2-s1, d0 pagal EN 13501-1 Klasė A pagal ASTM E 84						
Šviesos atspindėjimas		88%						
Šilumos laidumas		$\lambda = \mathbf{0,060 W/mk}$ pagal EN 12667						
Oro pralaidumas		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) pagal DIN 18177						
Atsparumas drėgmei		95% RH						
Clean room		ISO 4 pagal EN ISO 14644-1						
Rizikos lygis		Zone 4 (labai didelė rizika) pagal NF S 90-351:2013						
Mikrobiologinė švara		M1 pagal NF S 90-351:2013						
Dalelių nukenksminimo kinetika		CP_(0,5) 5 pagal NF S 90-351:2013						
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1					
Valomumas								
Antimikrobinės savybės		Išbandyta prieš: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Streptococcus pneumoniae, Acinobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis						
Tvarumas		 EN ISO 14021 24%	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G					

Dėl "Rizikos lygio" - kiekvienam patalpos tipui gali būti taikomi specifiniai lubų plokščių valomumo ir oro pralaidumo reikalavimai. Todėl plokštė, atitinkanti 4 rizikos zonos reikalavimus, nebūtinai gali būti tinkama visų tipų patalpoms, apibrėžtoms 4 rizikos zonoje.

Produktai skirtingose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.
Jei norite gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.