

**Knauf Insulation B.V.**

Dakota 7, 5126 RL, GILZE (NL)

Contact**Mail:** customerservice.nl@knaufinsulation.com**Tel:** 0162 - 42 12 45**Website:** <https://www.knaufinsulation.com>**Adres:**
Dakota 7
5126 RL, GILZE**Supafil Cavity Wall 034 Inblaaswol (NEN-EN 14064-1:2010)**

v101, 2024-11-09

Fabrikant	Knauf Insulation B.V.
Type	Supafil Cavity Wall 034 Inblaaswol.
Beoogd gebruik	voor het thermisch na-isoleren van bestaande ongeïsoleerde spouwmuuren, breedte luchtspouw 40-100 mm.
.....	
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A1.
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (klasse)	geen.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K))	0,034.
Korte termijn wateropname (Wp) (NEN-EN 12087) (kg/m ²)	≤1,0.
Zetting (Si) (klasse)	≤1.
Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (MU) (NEN-EN 12086) (μ)	1.
Materiaal (code)	MW, minerale wol.
kleur: wit.	
.....	