






AMF THERMATEx® Thermofon

- AMF THERMATEx® Thermofon é uma placa de fibra mineral para uso em forros modulares, com fino acabamento liso e branco e excelente absorção acústica.
- Excelente absorção sonora α_w 0,80(H)
- Alta refletância luminosa (88%)
- ISO 4
- Ideal para escritórios, salas de reuniões, salas de aula e áreas de produção



Detalhes de borda Consulte-nos sobre outros tipos de bordas		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Espessura (mm)		15	15	15														
Dimensões (mm) Consulte-nos sobre outros formatos		625 x 625 1250 x 625	625 x 625 1250 x 625	625 x 625 1250 x 625														
Sistema		Aparente, desmontável - Sistema C																
Peso		2.9 kg / m²																
Cor		Branco																
Absorção sonora		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.80 (H)}$ conforme EN ISO 11654 - Classe B <table><tr><td>Frequência f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.55</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.85 conforme ASTM C 423			Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00
Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00												
Atenuação sonora		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28 dB}$ conforme EN ISO 717-1 CAC = 29 dB conforme ASTM E 413-10																
Isolamento acústico		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13 dB}$ conforme EN ISO 717-1																
Reação ao fogo		Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1 Classe A conforme ASTM E 84 Classe A conforme NBR 9442:1986 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conforme 123-FZ																
Reflexão luminosa		88%																
Condutividade térmica		$\lambda = \mathbf{0.040 W/mk}$ conforme EN 12667																
Resistência à umidade		RH 95%																
Sala limpa		ISO 4 conforme EN ISO 14644-1																
Qualidade do ar interno		 A+	 E1	 IACG														
Tipo de limpeza																		
Sustentabilidade	 EN ISO 14021 42%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex Q	 RTS EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS  www.blauer-engel.de/uz132														

Consulte-nos sobre a disponibilidade do produto na sua região. Apenas para uso interno.
Atentar-se às restrições de uso e ao limite de resistência à umidade relativa do ar. Para mais informações e avisos legais, visite nosso website.