

Knauf Drystar-Filler 60

Massa de juntas para a placa Drystar

Ficha de produto

11/2025



Descrição do produto

Drystar-Filler 60 é um material em pó à base de gesso gesso melhorado sinteticamente através de aditivos para a sua aplicação no tratamento de juntas.

É uma massa de juntas de composição mista, classificada como tipo 3B, de acordo com a norma NP EN 13963.

Armazenagem

O produto pode ser armazenado durante 9 meses, num ambiente seco e em cima paletes de madeira. Recomenda-se utilizar primeiro os sacos que foram abertos anteriormente.

Qualidade

Em concordância com a norma NP EN 13963, este produto está sujeito a ensaios de tipo inicial e a um contínuo controlo de produção na fábrica, que lhe fornece a marcação CE.



Propriedades

- Resistente à água (H1)
- Alta resistência às fendas
- De consistência cremosa e flexível
- Para aplicar manualmente
- Fácil de lixar com lixa de granulometria P120
- Limpeza fácil de ferramentas e baldes

Campo de aplicação

Drystar-Filler 60 é uma massa de juntas resistente à água para uso interior.

Pode ser utilizado principalmente em:

- Tratamento de juntas das placas Drystar e cinta de juntas Drystar Tape
- Barramento geral da superfície das placas Drystar para a aplicação de revestimentos e acabamentos
- Como um composto de nivelamento, por exemplo, utilizado na reparação de zonas com elevada humidade para a posterior aplicação de camadas de tinta ou outro acabamento



Aplicação

Suporte e tratamento prévio

As placas Drystar devem estar firmemente seguras firmemente à estrutura, secas, limpas e sem pó na área da junta. Pode aplicar-se sobre outros substratos comuns (por exemplo, revestimentos de gesso, betão, etc.) sempre que a superfície esteja estável, limpa e livre de qualquer substância residual que possa afetar a aderência.

Mistura

Utilizar sempre ferramentas e baldes limpas. Despejar aprox. 5 kg de Drystar-Filler 60 em aprox. 2,4 l de água limpa e misturar manualmente ou com uma batedeira, sem adicionar nenhum aditivo adicional, até obter uma consistência cremosa.

Aplicação manual

A pasta Drystar-Filler 60 é aplicada manualmente. Em função do nível requerido para o acabamento, podem ser necessárias uma ou várias demãos de massa. Aplicar a massa de juntas nos bordos das placas e assentar a fita Drystar Tape. Uma vez assente a fita, passar com a espátula sobre ela, retirando o material em excesso. Não se deve dar muita carga de material pois, caso contrário, a massa seca com dificuldade.

Posteriormente, pode ser necessário nivelar a superfície da placa com uma demão de acabamento. Antes de aplicar uma segunda demão, a camada anterior deve estar completamente seca. Aplicar massa com espátula também na cabeça dos parafusos.

Temperatura y ambiente de aplicación

O tratamento de juntas deverá ser realizado quando não forem esperadas dilatações ou contrações nas placas, devido à humidade e mudanças de temperatura. No caso de pavimentos de asfalto, sulfato de cálcio ou cimento realizar o tratamento de juntas na placa após a colocação do pavimento. Não aplicar com temperatura ambiente ou do suporte inferior a +10 °C.

Tempo de aplicação

Aplicar nos 60 minutos seguintes à realização da mistura e antes do processo de endurecimento começar (a cerca de +20°C).

As baixas temperaturas e o uso de baldes com restos de material podem reduzir o tempo de trabalho, por outro lado em ambientes com altas temperaturas o tempo de aplicação pode ser superior. Não usar o material quando o processo de endurecimento tenha começado.

Limpeza

Limpar imediatamente as ferramentas depois de acabar o trabalho.

Acabamentos e revestimentos

Antes de aplicar qualquer tipo de acabamento ou revestimento, a superfície deve estar limpa e sem pó produzido durante o processo de lixagem.

A fim de compensar as diferenças de absorção entre a placa e as juntas lixadas, é recomendada a aplicação de um primário adequado para igualar a absorção em toda a superfície como, por exemplo, o primário Knauf Tiefengrund. Escolher o primário em função do acabamento ou revestimento posterior.

Em caso de aplicação de um acabamento de azulejos ou ladrilhos em zonas expostas a salpicos de água, deverá ser aplicada uma camada de primário Knauf Flächendicht ou semelhante.

Consumo de materiais

Espessura de placa	Consumo aprox. em kg/m ²		
	Teto	Parede	Revestimento de parede
Placa Knauf Drystar 12,5 mm (tratamento de juntas)	0,25	0,30	0,15
Placa Knauf Drystar 2x12,5 mm (tratamento de juntas)	0,40	0,50	0,25
Camada de reboco sobre toda a superfície por mm de espessura	1,00	2,00	1,00

Todos os valores indicados são aproximados e podem variar dependendo das condições do suporte. O consumo exato só se pode determinar com uma aplicação de prova no objeto individual.

Suministro

Descrição	Unidade de venda
Drystar-Filler 60	Saco de 10 kg

Knauf Portugal

Rua do Sol Nascente, 7 - Armazém T,
Quinta da Bela Vista.
2660-009 Frielas, Portugal

Telefone

+800 834 019

www.knauf.com

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH Sucursal em Portugal. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo. A documentação técnica encontra-se em constante actualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página web: www.knauf.com. As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos técnicos.