

HERAKLITH A2

2024. február



FELHASZNÁLÁS



Tetőtérbeépítés, hangelnyelő
valamint tűzbiztonságot javító
borítások és burkolatok

TERMÉKLEÍRÁS

Fehér ásványi kötőanyagú, nem éghető homogén fa-
gyapot építőlap. Páraáteresztő, tömege miatt megfele-
lő a hőtároló képessége, továbbá kiváló építésbiológiai
tulajdonságokkal rendelkezik. A Heraklith A2 táblák
a gyártástechnológiai fejlesztéseknek köszönhető ho-
mogénebb szál szerkezet miatt látszó felületekként is
esztétikus megjelenést nyújtanak (a termékeket festett
felülettel javasoljuk alkalmazni).

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Hővezetés

Deklarált hővezetési tényező: 0,095 W/m·K

Tűzvédelem:

Tűzzel szembeni viselkedés: A2-s1, d0, az EN 13501-1 szabvány szerint*

Műszaki tulajdonságok

Nyomószilárdság: $\sigma_m \geq 200$ kPa; $\sigma_m \geq 150$ kPa

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Esztétikus, dekoratív felület
- Jó hőtároló képesség
- Kiváló akusztikai jellemzők
- Nem éghető - A2-s1, d0 - növeli az épület tűzbiztonságát
- Alacsony páradiffúziós ellenállás
- Kiváló építésbiológiai tulajdonságok
- Ellenáll a mikroorganizmusoknak, rágcsálóknek, nem érzékeny a szennyeződésekre
- Kémiaileg semleges, nem lép reakcióba a környezet anyagaival
- Könnyen vágható a kívánt méretre és formára
- Rendkívül ellenálló a mechanikai igénybevételekkel szemben
- Igény szerint átfesthető, RAL színekben rendelhető
- Kiváló idő- és időjárásállóság

MÉRETEK, CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEK

Vastagság	Hővezetési ellenállás - R_D	Fajlagos tömeg	Egységcsomag	Hosszúság	Szélesség
mm	$m^2/K \cdot W$	kg/m^2	db/raklap	mm	mm
15	0,15	12,00	70	2000	600
25	0,25	15,60	40		
35	0,35	17,00	29		
50	0,50	24,00	20		

TANÚSÍTVÁNY

www.blauer-engel.de/uz132

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

Tetőtéribeépítés, egy- és többretegű válaszfalak, hanggátló szerkezetek, hangelnyelő burkolatok, átszellőztetett homlokzatok (vakolva, burkolva), tűzbiztonságot javító borítások, burkolatok és falszerkezetek.

Könnyen vágható a kívánt méretre és formára - szakmai segítségért kérjük, vegye fel a kapcsolatot illetékes területi kollégánkkal!

CE jelölési kód

15-35 mm WW-EN 13168 - L1-W1-T1-S1-P1-CS(10/Y)200-CI1

50-100 mm WW-EN 13168 - L1-W1-T1-S1-CS(10/Y)150-CI1

EK tanúsítvány száma

0797-CPR-B20332

DoP

W4312APCPR

Termékszabvány

EN 13168

Kérjük olvassa el a termék tárolására vonatkozó tájékoztatót, amelyet itt talál: www.knaufinsulation.hu

Heraklith

Knauf Insulation Kft.

8924 Alsónemesapáti, Ipartelep
8901 Zalaegerszeg Pf.303.

Tel.: +36 92 550 900

Fax: +36 92 550 90

info.hu@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.hu

Minden jog fenntartva, beleértve a fotomechanikai reprodukciót és az elektronikus médiában történő tárolást. A dokumentumban bemutatott folyamatok és munkatevékenységek kereskedelmi célú használatát nem engedélyezzük. Kiemelt figyelmet fordítottunk a dokumentumban található információk, szövegek és ábrák összeállítására, ugyanakkor hiba előfordulása nem zárható ki teljes mértékben. A kiadó és a szerkesztők nem vállalnak jogi vagy egyéb felelősséget bármely helytelen információért és az abból származó következményekért. A kiadó és a szerkesztők hálásan fogadják minden fejlesztési javaslatot és a megtalált hibákra vonatkozó visszajelzéseket.

KIDS/Heraklith A2/HU_2024_02

Heraklith® is a registered
trademark of

KNAUFINSULATION