



Impregneer

04/2016

## C17 - Houtrot impregneer

### MATERIALEN

**Knauf Houtrot Impregneer** is een impregneerproduct uit 2 componenten op basis van epoxyhars.

### OPSLAG

**Knauf Houtrot Impregneer** moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

### EIGENSCHAPPEN

- Dringt diep door in het hout
- Duurzame oplossing in combinatie met **Knauf Houtrotvuller**
- Geschikt voor binnen en buiten

## TOEPASSINGSDOMEIN

**Knauf Houtrot Impregneer** maakt het mogelijk hout te beschermen tegen vocht, en rot een halt toe te roepen. Het product dringt diep door in de ondergrond en verhardt die laatste door een bescherming op basis van epoxyhars te vormen. Door dit product samen met **Knauf Houtrotvuller** te gebruiken, biedt het een duurzame oplossing tegen problemen die verband houden met rot.

## VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

### VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en droog zijn, stabiel en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, oude verf ...). Verwijder al het rot en neem daarbij gerust meer weg dan noodzakelijk is, tot aan het gezonde hout.

### VERWERKING

Meng de twee vloeibare componenten in gelijke hoeveelheden, tot een uniforme kleur wordt verkregen. Meng niet meer product dan u nodig hebt om in 2 uur tijd te verwerken. Breng het mengsel aan op het beschadigde hout tot het product niet langer door de ondergrond wordt geabsorbeerd. Wanneer **Knauf Houtrotvuller** als afwerking wordt gebruikt, hoeft het product niet droog te zijn. Voor elk ander afwerkingsproduct moet er worden gewacht tot het product volledig droog is (5 tot 24 uur, afhankelijk van de omstandigheden). **Knauf Houtrot Impregneer** kan ook worden gebruikt

als epoxylak op niet-poreuze materialen; in dat geval moet het mengsel 60 minuten rusten voordat het wordt aangebracht.

### OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5°C of meer dan 20 °C bedraagt. De vochtigheidsgraad mag op het ogenblik van de aanbrenging en tijdens de droogtijd niet hoger zijn dan 80 %.

De in dit informatieblad vermelde droogtijden zijn afhankelijk van de temperatuur en de aanbrengomstandigheden.

Behoed het product voor vorst.

## VERPAKKING

Flessen van 250 ml.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5-20 °C
Dichtheid	ong. 1,9 kg/l
Vlampunt	24 °C
Kookpunt	99 °C
Kleur	kleurloos
Droogtijd	5 tot 24 uur bij 20 °C

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket vóór gebruik
- Draag veiligheidshandschoenen. In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repafill.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Houtrot Impregneer\_NL\_B\_04.16\_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.