

Armiergewebe 4x4

Stikla šķiedras armēšanas siets

Tehniskā datu lapa

03/2025



Materiāls

Augstas izturības, ilgmūžīgs, sārmiturīgs armēšanas siets ar acu izmēru 4 x 4 mm.

Kvalitāte

Produkts tiek pastāvīgi pārbaudīts rūpnīcas iekšējās kvalitātes kontroles ietvaros un ir marķēts ar CE zīmi. Tas atbilst EOTA EAD 040016-00-0404 (ETAG 004) prasībām.

Īpašības un priekšrocības

- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Ilgstoši sārmiturīgs
- ACS izmērs 4 x 4 mm
- Balts ar zilām atzīmēm sieta pārklājuma vietām
- Noturīgs pret nobīdi

Pielietojums

Universāli izmantojams kā armēšanas siets. Armēšanas siets Knauf WARM-WAND sistēmām:

- Termo plus P
- Termo plus M
- WARM-WAND Basis
- WARM-WAND Basis
- WARM-WAND Plus
- WARM-WAND Plus
- WARM-WAND Natur D
- WARM-WAND Natur T
- WARM-WAND Natur S
- WARM-WAND Basis EPS
- WARM-WAND Plus MW



Izstrāde

Sagatavošanās darbi

Pārklāt vai ūdensizturīgi aplīmēt netīrumiem jutīgas būvdetaļas (piem., palodzes) pirms darbu sākuma. Aizsargāt darba virsmas, kas pakļautas laika apstākļu ietekmei, no nokrišņiem un tiešas saules gaismas. Visām pamatnēm jābūt nestspējīgām, sausām, līdzenām, bez taukiem un putekļiem, kā arī bez adhēziju mazinošiem atlikumiem. Pārbaudīt esošo pārklājumu nestspēju.

Izstrāde

Atvērumu iekšējos stūros (piem., logu ailēs – pārsedzes) pilnībā iestrādāt armēšanas sieta sloksnes vai stūra profilu pārsedzes stūriem armēšanas javā. Pēc tam uzstādīt stūra profilu 100/150 mm vertikāli un taisnā līnijā. Uzklāt armēšanas javu un nogludināt.

Izņemot pārsedzes stūra profilu, visos atvērumu stūros diagonāli iestrādāt stūra armēšanas elementus vai aptuveni 300 x 500 mm lielas armēšanas sieta sloksnes svaigā javā. Pēc tam iestrādāt armēšanas sietu visā virsmā, ar vismaz 100 mm pārslāpējumu salaidumos, slapjā javā slapjā, armēšanas slāņa ārējā trešdaļā (zilās malas joslas kalpo kā pārslāpējuma marķējums). Pilnībā pārklāt sietu ar armēšanas javu.

Tehniskie dati

Apzīmējums	Standarts	Vienība	Vērtība/Lielums
Svars	ETAG 004	g/m ²	160 (± 0,5)
Acs izmērs	ETAG 004	mm	4 x 4 (± 0,5)
Stiepes izturība šķērsvirzienā/garenvirzienā (sākotnējā stāvoklī)	ETAG 004	N/mm	≥ 40 / ≤ 4.5
Stiepes izturība šķērsvirzienā/garenvirzienā (pēc sārmu iedarbības)	ETAG 004	N/mm	≥ 20 / ≤ 4.5
Krāsa			
▪ Pamattonis	–	–	Balts ~ RAL 9010
▪ Apdruka	–	–	Zils ~ RAL 5015

Tehniskie dati tika noteikti saskaņā ar spēkā esošiem pārbaužu standartiem. Iespējamās novirzes atkarībā no apstākļiem būvlaukumā.

Piegādes programma

Nosaukums	Acs izmērs mm	Platums mm	Iepakojums	Iepakojuma vienība	Art.Nr.	EAN kods
Armiergewebe	4 x 4	1100	55 m ² /Rullis	33 gab./palette	00818675	4003950145278

SIA Knauf

Institūta iela 108, Saurieši,
Stopiņu pag., Ropažu nov.,
LV-2118, Latvija

Tālrunis

(+371) 67032999

www.knauf.com/lv-lv

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības var tikt garantētas tikai tādā gadījumā, ja tiek izmantotas tikai Knauf sistēmas sastāvdaļas vai Knauf ieteiktie produkti.

Ražotājs: SIA Knauf