



PROPAIN COMFORT

Gebruiksklare fijne afwerkplamuur F2a (schraalplamuren) én F3 (enkelvoudig plamuren)

Productbeschrijving

PROPAIN COMFORT is een gebruiksklare plamuur voor het afwerken van voegen tussen gipsplaten, het fijn schraal plamuren en het enkelvoudig plamuren van oppervlakken. PROPAIN COMFORT kan je manueel verwerken, met de verfrol en alle machines die pasteuze producten verspuiten. PROPAIN COMFORT is het product bij uitstek waarmee de schilder de reeds gevulde plaatvoegen verder vlak kan overbruggen en ondergronden onberispelijk kan klaarzetten tot een naadloos vlak, glad en hard geheel voor de totale eindafwerking.

Perfect voor de afwerkingniveau's F2a-F3 en en uitvoeringsgraad 3 (TV 249) met één en hetzelfde product.

Verpakking

Emmers van 10 l / 12 kg

Artikelnummer 00455314

Emmers van 5 l / 7 kg

Artikelnummer 00455312

Opslag

Eén maand na opening van de emmer / 9 maand in gesloten emmer. Vorstvrij opslaan en beschermen tegen hoge temperaturen.

Toepassingsgebied

PROPAIN COMFORT is een gebruiksklare luchtdrogende universele schildersplamuur voor binnenbereik. In binnenbereik kan PROPAIN COMFORT op de volgende ondergronden worden toegepast:

Gipsplaat/gipsvezelplaat, pleisterlaag, beton, oude verflagen, gipsblokken, cement, glasvezel (*), cellenbeton en sierpleisters (*).

(*)Als harde toplaag bovenop de voorgaande geplaatste laag met ALL IN ONE.

Voor andere ondergronden Knauf technische dienst raadplegen en/of vooraf een test uitvoeren.

Eigenschappen en voordelen

- Zeer wit aspect, hard en gemakkelijk te schuren
- Weinig krimp bij drogen
- Afwerkingsgraden F2a t/m F3 en uitvoeringsgraad 3 (TV 249)
- Goede hechting
- Fijne structuur
- In overeenstemming met EN 13963 – type 3A
- Brandreactie A2-s1,d0

Verwerking

Ondergronden

Knauf PROPAIN COMFORT aanbrengen op correct voorbereide ondergronden (zie paragraaf "Toepassingsgebied").

Niet aanbrengen op behangpapier of flexibele ondergronden.

De ondergrond moet hard, homogeen, hechtvast, droog, zuiver en ontvet zijn. Aanwezige oplosmiddelen, lijmlagen, behangresten e.d. verwijderen.

Brede voegen, grotere openingen of putten, en beschadigingen met een geschikt materiaal voorplamuren.

Voor andere ondergronden Knauf technische dienst raadplegen en/of vooraf een test uitvoeren.

Aanbrengen

- De plamuur mengen voor gebruik
- Handmatige verwerking met vulspatel of spackmes
- Machinale verwerking (machines voor pasteuze producten - navragen bij Knauf technische dienst) PROPAIN COMFORT verdunnen met water voor machinale verwerking: 0,6 l zuiver water per emmer van 10 l / 0,3 l zuiver water voor een emmer van 5 l – glad afwerken met vulspatel of spackmes
- Verdunde PROPAIN producten moeten tijdig verwerkt worden
- Gereedschap met water reinigen
- Voor een goed resultaat te krijgen in 2 fijne lagen werken
- De temperatuur van de lucht en oppervlaktes bij uitvoering zou minstens + 5 °C, en maximum + 30 °C bedragen en de luchtvochtigheid dient onder 65 % te bedragen
- Makkelijk schuren na volledig droging

Droogtijd

PROPAIN COMFORT is een luchtdrogend product.

Zijn droogtijd is afhankelijk van de laagdikte, maar ook van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

Als je PROPAIN COMFORT met water verdunt is de droogtijd langer.

Dikte

Laagdikte is beperkt tot maximum 3 mm. Een volgende laag pas aanbrengen als de voorgaande laag droog is.

Bedekking

PROPAIN COMFORT kan afgewerkt worden met alle verftypes alsook gelijmde afwerkingen. Alle verdere afwerkingen uitvoeren volgens de regels van de kunst, en in overeenstemming met de aanbevelingen van de producenten van deze producten.

Tips

- Vullen met Knauf PROPAIN ALL IN ONE en afwerking met Knauf PROPAIN COMFORT is mogelijk, en indien u een hardere voegafwerking verkiest
- Het product kan verdund toegepast worden om een flinterdunne uniforme laag te voorzien op het volledig plaatoppervlak (verfrol of machinaal)
- Kortere droogtijd wanneer met twee lagen wordt gewerkt in plaats van één dikke laag
- Eventuele oneffenheden in de ondergrond kan men best opvullen met poederproducten zoals Knauf Snelgips of Multi-Finish en wachten tot ze volledig droog zijn alvorens PROPAIN COMFORT aan te brengen. Deze producten zijn met elkaar compatibel op voorwaarde dat er tussen de lagen gewacht wordt tot de producten droog zijn
- PROPAIN COMFORT is compatibel met alle andere PROPAIN producten
- Niet verwerken bij temperaturen lager dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C. De luchtvochtigheid dient onder de 65 % te liggen
- PROPAIN COMFORT niet mengen met andere producten
- Afwerkingen op beton. In acht nemen dat het betonoppervlak vlak moet zijn. Een betonoppervlak die nog holtes bevat te wijten aan de productie van de beton kan onmogelijk met een schildersplamuur in twee lagen afgewerkt worden zonder geschikte voorbehandelingen. Indien dit advies niet in acht genomen wordt kan de eindafwerking blaasvorming teweeg brengen. Raadpleeg eerst Knauf technische dienst of laat eerst een test uitvoeren op een gedeelte van het oppervlak bij twijfel

Verbruik (indicatief -> afhankelijk van verwerker en eigenschappen van de ondergrond)

Afwerkingsgraden	PROPAIN COMFORT
F1	
F2a	+ 40 g/m ²
F2b Schraalplamuren	+ 350 g/m ²
F3* Eenvoudig plamuren	+ 1650 g/m ² /mm

* De exacte hoeveelheden kunnen worden bepaald door een test uit te voeren op de ondergrond.

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.