

Yeso Tradicional

Yeso de obra de secado rápido

Hoja Técnica

04/2026

Descripción

Yeso tradicional en polvo para ser utilizado en interiores como revoques (engrosados o enlucidos) de manera manual.

Características

- Alta dureza
- Buena adherencia
- Rápido endurecimiento
- Resistencia a la abrasión
- Para aplicar de manera manual
- Espesor de aplicación del engrosado: hasta 50 mm

Presentación

Bolsa de 25 kg.



Almacenaje

Todas las bolsas de revoque de yeso Yeso Tradicional Knauf deben ser almacenadas secas y sobre pallet de madera. Las bolsas abiertas o que hayan sufrido un eventual daño deben ser cubiertas y utilizarse a la brevedad posible, siempre y cuando no se haya visto afectado el producto.

Campo de uso

Aplicable sobre todo tipo de paredes y cielorrasos interiores. Ideal para trabajos de reparación, trabajos de instalación, incorporar cantoneras metálicas, perfiles para revestimientos y cajas de enchufes eléctricos, cortineros, molduras. No aplicar sobre superficies pintadas (con cualquier tipo de pintura), madera, metálicas o superficies con adhesivo cementicio.

Tratamiento previo de la base

La superficie debe estar limpia y estable.

Para enlucido sobre base cementicia o de cal reforzado, verificar que la misma no se desgrane.

Para enlucido sobre superficies de hormigón lisas utilizar Knauf Betokontakt (Puente de Adherencia).

En superficies de mucha porosidad y absorción será necesaria la aplicación de un sellador/fijador al agua.

Preparación

El yeso Tradicional se debe mezclar con agua hasta obtener una mezcla homogénea, que se torna grisáceo, quedando completamente blanco cuando logra su secado final.

La dosificación de agua varía según el espesor de capa que desea realizar.

Ejecución

Ejecución de las fajas: bandas de yeso de pequeña anchura ejecutadas de forma que sus caras estén contenidas en un mismo plano (niveladas y encuadradas).

Se rellenan los espacios comprendidos entre cada par de fajas consecutivas. Aplicar la mezcla en la superficie con talocha, talochín o llana, presionándolo para lograr adherencia.

Acomodar el material con una regla en dirección vertical y horizontal.

Enlucido: Iniciar cuando el engrosado esté prácticamente seco y tenga un alto grado de endurecimiento.

Aplicar la mezcla en la superficie con talocha o llana, presionándola para lograr adherencia.

Acomodar el material con una regla en dirección vertical y horizontal.

Una vez que el material comenzó a endurecer corregir las pequeñas imperfecciones con espátula.

Pasado 30 minutos humectar la superficie con agua y pasar nuevamente la espátula o llana para lograr una superficie espejada.

Tiempo de secado

Aprox. 17 min.

Temperatura de trabajo

Aplicar con temperaturas entre 5°C y 40°C

Rendimiento

Engrosado y enlucido: 5 a 6 kg/m²

Enlucido: 2,5 a 3 kg/m²

De utilizarse puro calcular 10 kg/m² x cm de espesor.

Limitaciones

No aplicar sobre superficies pintadas (con cualquier tipo de pintura), madera, metálicas o superficies con adhesivo cementicio.

Conocé todos nuestros productos:



Contacto:

0-800-888-7522

Consultas Técnicas:

consultastecnicas-ar@knauf.com

www.knauf.com/es-AR

Para más información sobre las características de los productos Knauf puede consultar en el 0 800 888 7522 o en www.knauf.com/es-AR. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y actualizaciones técnicas en los productos. La garantía sobre nuestros productos está limitada que se encuentren en perfecto estado de conservación y hayan sido instalados correctamente en su caso. El cumplimiento de las características de diseño, estética, y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades, y los datos de ejecución constituyen valores estimados basados en datos de nuestro laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Se considerará válida la última edición actualizada. Toda impresión posterior, así como reproducción parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.

**YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA - Juan Carlos Cruz 1528 2° PISO
B1638BHL Vicente López. - Pcia de Buenos Aires. Tel: 011 4796 6300**