





ADAGIO dB⁺ Minerální podhledy



- ADAGIO dB⁺ nabízí hladký, jednotný a odolný povrch s bezkonkurenční odolností proti poškrábání a nejjasnějším bílým vzhledem. Díky minimální propustnosti vzduchu (neprojevuje se filtrační efekt) zůstává povrch bělejší a zářivější po delší dobu. Podhledová deska také poskytuje vyrovnaný poměr mezi zvukovou pohltivostí a podélnou vzduchovou neprůzvučností a také vysokou světelnou odrazivostí.
- Vynikající podélná vzduchová neprůzvučnost: 41 dB (24mm) / 43 dB (30mm).
- Vynikající světelná odrazivost (88%).
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold a Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Ideální pro oddělené/soukromé kanceláře.

Build on us.



Charakteristiky		Podrobnější informace						
Provedení hrany		Board 	Tegular 24/90 			Tegular 15/90 		
Tloušťka (mm)		24, 30	24			24		
Rozměry (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625			600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		
Systém		Viditelný rozebíratelný – Systém C				Viditelná konstrukce, rozebíratelný – Systém C Viditelná konstrukce – širokopátkový profil, demontovatelný – Systém I.3 Viditelný chodbový systém, demontovatelný – Systém F.3		
Hmotnost		8.6 kg/m² (24mm) 10.6 kg/m² (30mm)						
Barva		 Bílá						
Zvuková pohltivost		EN ISO 354		$\alpha_w = 0.65$ (H) podle EN ISO 11654 – Třída C				
		Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p 24 mm	0.40	0.45	0.60	0.80	0.85	0.85
		α_p 30mm	0.35	0.40	0.65	0.85	0.90	0.95
		NRC = 0.70 podle ASTM C 423						
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 41 dB (24mm) podle EN ISO 717-1 D _{n,f,w} = 43 dB (30mm) podle EN ISO 717-1		CAC = 43 dB (24mm) podle ASTM E 413-10 CAC = 44 dB (30mm) podle ASTM E 413-10				
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 R _w = 24 dB (24mm) podle EN ISO 717-1		R _w = 25 dB (30mm) podle EN ISO 717-1				
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1						
Světelná odrazivost		88%						
Tepelná vodivost		$\lambda = 0.075$ W/mK podle EN 12667						
Propustnost vzduchu		PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177						
Odolnost vlhkosti		95% RH						
Čisté prostory		ISO 4 podle EN ISO 14644-1						
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1	 IACG				
Čistitelnost								
Udržitelnost		 36.8–37.4% (2024)	 EC 1272/2008 Annex Q	 M1	 BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132	