



Knauf Marmorkleber

Бяло гъвкаво лепило за естествен камък и мрамор

Описание на продукта

Фабрично приготвено бяло лепило за плочки на основа бял цимент и специални добавки. Предназначено е за лепене на плочи от естествен камък и мрамор, както и за стъклокерамични плочки. За външна и вътрешна употреба.

Състав на продукта

Бяла портланд цимент, кварцов пясък, редиспергируем полимер, добавки за обработваемост и адхезия.

Начин на доставка:

Чувал 25 kg

Артикулен номер 239325

Чувал 5 kg

Артикулен номер 266441

Съхранение:

Съхранявайте чувалите върху дървени палети на сухо място.

Качество:

Продуктът подлежи на непрекъснат контрол на качеството и има CE обозначение. Употребете материала в срок от 12 месеца от датата на производство.

Област на приложение:

- Поставяне на стенни и подови плочи от естествен камък или мрамор
- Поставяне на стъклокерамични плочки
- За външна и вътрешна употреба
- Полагане на плочи върху циментови замазки и/или нивелиращи смеси
- Поставяне на плочи върху измазани стени, гипсокартон и циментови плочки
- За системи с подово отопление

Характеристики на лепилото

- Гъвкаво циментово лепило за плочки C2TE съгласно БДС EN 12004
- Изключителна адхезия
- Удължено отворено време
- Студоустойчиво
- Гъвкаво
- Тънкослойно
- Бял цвят

Приложение

Основа, върху която се нанася лепилото	Подготовка на основата
Неносимоспособна	Отстранете всички неносимоспособни слоеве от материала
Неравна/грапава повърхност	Запълнете и изравнете неравностите със съответния разтвор
Циментова замазка, циментов разтвор за изравняване на пода	Нанесете върху основата Knauf Finish Grund или Tiefengrund и изчакайте да изсъхне
Измазани стенни повърхности или гипскартон	Нанесете върху основата Knauf Finish Grund или Tiefengrund и изчакайте да изсъхне
Бетонни повърхности	Нанесете върху основата Knauf Spezialhaftgrund

Подготовка на основата

Основата, върху която се поставят плочите трябва да бъде суха, обезпрашена, обезмаслена, носимоспособна, равна и без остатъци, които намаляват адхезията на мазилката. Преди нанасяне на лепилото подгответе повърхността съгласно по-горната таблица "подготовка на основата".

Подготовка на материала

Съдържанието на торбата (25 kg) се изсипва в 6,5 l чиста вода и се разбърква до получаване на хомогенна смес. След 5 минути се разбърква отново и сместа е готова за употреба. При необходимост консистенцията може да се коригира чрез добавяне на вода или суха смес. Отвореното време на нанесеното лепило (за работа и корекция) е приблизително 40 минути. Използвайте приготвения материал в кофата в рамките на 5 часа. Почистете инструмента с вода веднага след неговата употреба.

Нанасяне

Нанесете лепилото върху предварително подготвената повърхност, с подходяща назъбена маламашка. Поставете плочката върху прясно нанесено лепило и го натиснете достатъчно силно, за да направите адекватна връзка между плочката и лепилото. При залепване на мраморни и естествени каменни плочи, нанесете тънък слой лепило върху цялата повърхност на плочата, както и върху цялата повърхност, върху която ще се лепи. Общата дебелина на лепилото след поставянето на плочките не трябва да надвишава 5 mm.

В случай на образуване на коричка (тест с пръст), трябва да се отстрани твърденото лепило и да се нанесе нов слой лепило.

Климатични условия за работа

Материалът не се нанася при температура на въздуха и повърхността под +5°C и над 25°C. Защитете прясно нанесения материал от въздушно течение, прекалено бързо изсъхване и студ.

Специални забележки

- Минималният клас на якост на натиск на основата, върху който се поставят плочките, е CSII
- Нанасяйте тънък слой от лепилото. Обща дебелина след поставяне на плочките: до 5 mm
- Проходимост след около 24 часа
- Пълно натоварване: след около 14 дни
- Започнете да фугирате едва, когато лепилото напълно е изсъхнало
- При нанасяне на лепилото върху работната повърхност с подово отопление, същото трябва да бъде изключено (най-малко 24 часа преди началото на действията)
- Смесвайте съдържанието на опаковката само с чиста вода без добавки
- Почистете оборудването и инструмента с вода веднага след неговата употреба

Съвети относно безопасност

Виж информационния лист за безопасност.

Технически данни

БДС EN 12004

	Стойност	Стандарт
Начално сцепление, отворено време на работа след 30 минути	≥ 0,5 N/mm ²	БДС EN 1348
Сила на сцепление	≥ 1,0 N/mm ²	БДС EN 1348
Сцепление, след отлежаване във вода	≥ 1,0 N/mm ²	БДС EN 1348
Сцепление след термично стареене	≥ 1,0 N/mm ²	БДС EN 1348
Сцепление след процеса замразяване - размразяване	≥ 1,0 N/mm ²	БДС EN 1348

Техническите данни са в съответствие с европейските стандарти. Възможни са малки отклонения в зависимост от условията на обекта.

Разход / Покривност

	Размер на зъбите на маламашката mm	Разход kg/m ²	Покривност m ² /чувал	Покривност m ² /тон
Лепене	6 - 10	са. 5,0	са. 5,0	са. 200,0

Всички данни относно разхода са приблизителни и дават отклонения в зависимост от повърхността, върху която материалът се нанася. Определете точното потребление на самия обект.

Производствена програма

Marmorkleber	Опаковка/амбалаж	брой/палет	Артикулен номер	EAN номер
Чувал	25 kg	48 чувала/палет	239325	8606105251143
	5 kg	108 чувала/палет	266441	8606105251273



Обърнете внимание
Информационния лист за безопасност!
www.knauf.bg

► Tel.: 0700 300 03

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03

► www.knauf.bg

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

► info@knauf.bg

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.