

KNAUF EGALISATIE MASSA

Egalisatiemortel voor vloeren van 10-30 mm



MATERIAAL

Productbeschrijving

Droge mortel op basis van speciale cementen, kiezelzand, minerale vulstoffen, synthetische additieven en een nivellerend product.

Opslag

Indien droog opgeslagen zijn de verwerkings-eigenschappen 12 maanden gegarandeerd.

TOEPASSINGSGBIED

Knauf Egalisatiemassa is bijzonder geschikt voor het egaliseren van vloeren met oneffen-heden van 10 tot 30 mm.

Het product kan aangebracht worden op cement- en anhydrietgebonden gietvloeren, ruwe betonvloeren of steenachtige vloeren. Kan zowel binnen als buiten toegepast worden. Na het aanbrengen van Knauf Egalisatie massa ontstaat een vlakke, gladde ondergrond, waardoor het aanbrengen van elke gewenste vloerbekleding mogelijk is, en vermindert het de hoeveelheid lijm die hiervoor nodig is.

EIGENSCHAPPEN

- › In poedervorm
- › Enkel water toevoegen
- › Zelfnivellerend
- › Makkelijk aan te brengen
- › Diktes van 10 tot 30 mm
- › Na 3 uur beloopbaar
- › Hoge eindstabiliteit
- › Weinig krimp
- › Creëert een vlakke ondergrond

VERWERKING

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, stabiel, schoon, droog, stofvrij en vrij van vervuiling zijn. Loszittende delen en wateroplosbare verven in de ondergrond eerst verwijderen. Gat en scheuren in de ondergrond moeten gestabiliseerd worden met een gepast reparatie-product. Voor het aanbrengen van de Egalisatie Massa op oppervlakken met vloerverwarming, moet de verwarming uitstaan. De ondergrondstemperatuur moet minimaal +5 °C en max. +25 °C bedragen.

Zuigende ondergronden, zoals anhydriet- of cementdekvloeren moeten behandeld worden met Knauf Diepgrond of Dekvloer Grondering.

Verwerken

Meng 25 kg Egalisatiemassa met ongeveer 4 liter schoon leidingwater tot een homogene en klontervrije massa. Om de vorming van luchtballen te vermijden, raden we aan te mengen op een laag toerental. Vervolgens 5 minuten laten rusten en opnieuw mengen. Niet mengen met andere egalisatie- of reparatiematerialen.

De Egalisatiemassa in stroken gieten en verdelen met behulp van een lijmkam of spaan. Knauf Egalisatiemassa wordt doorgaans dwars op de ruimte aangebracht, in stroken van 0,5 tot 1 m breed, startend vanaf de muur tegenover de deur. Het is absoluut noodzakelijk dat aan elkaar grenzende stroken in elkaar overlopen en zo één homogeen geheel vormen. Het is hierbij ook absoluut

noodzakelijk om niet meer dan 10 minuten te laten verstrijken tussen twee mengsels en steeds met vers materiaal te werken. Bij grotere oppervlakken is het aan te raden met 2 personen te werken, waarbij steeds 1 persoon mengt, en de andere uitgiert en verdeelt.

Op toepassing boven vloerverwarming, op vloertegels of op vloeren die bedekt moeten worden met kurk of hout, dient de mortel gemengd te worden met Knauf Lijm- en Vloer-Elast, verdund met water. Raadpleeg het technische blad van dit product voor de juiste mengverhouding.

Gereedschap

Mixer, mengkuip, spaan of lijmkam.

Reinigen

Na gebruik gereedschap direct reinigen met water.



ASSORTIMENT

Artikel	Gewicht	Verpakking	Artikelnummer	EAN code
Knauf Egalisatie Massa	25 kg	zak	5819	4006379035274

SPECIFICATIES

Eigenschap	
Werktemperatuur	+5 °C tot +25 °C
Kleur	Licht grijs
Verbruik	1,8 kg/m ² per mm laagdikte
Beloopbaar	3 uur
Droogtijd	Afhankelijk van laagdikte

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitgedrukt in N/mm ²	Druksterkte	Buig- en treksterkte
Na 1 dag	8	2,0
Na 3 dagen	13	2,5
Na 14 dagen	20	5,0
Na 28 dagen	25	7,0

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf producten worden uitsluitend gewaarborgd indien gebruik wordt gemaakt van de geadviseerde Knauf systemen.

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
(030) 247 33 11
www.knauf.nl

Knauf Techniek

Voor meer informatie:
(030) 247 33 89
techniek@knauf.nl

