

**knauf**



K455.hr



Tehnička uputa K455

04/2018

## K455.hr Knauf Grundiermittel za unutarnju primjenu

Materijal, područje primjene, obrada



## Materijal

### Sastav

Knauf Grundiermittel je disperzijski premaz iz umjetnih smola, s visokom otpornošću na lužine.

### Podaci zanarudžbu

15 kg kanta br. proizvoda 5587

### Skladištenje

Knauf Grundiermittel treba skladištiti zaštićeno od mraza, po mogućnosti pri sobnoj temperaturi. Kratkotrajni mraz (cca. 24 sata) do -5°C ne uzrokuje primjetno smanjenje kakvoće materijala.

## Područje primjene

### Temeljni premaz na podlozi

Primjenjuje se u unutarnjim prostorima kao temeljni premaz na jako upijajućim podlogama, kao što su npr. plinobeton ili opeka i sl. Knauf Grundiermittel nanosi se prije žbukanja kako bi se smanjila opasnost od izgaranja žbuke i prije lijepljenja Knauf ploča s Perlfix ljeplilom na zidove, kako bi se poboljšala prionjivost ljeplila na podlozi

### Temeljni premaz na Knauf ploči

Knauf Grundiermittel može se nanijeti na postavljene gipsane ploče na stropu i zidu kako bi se izjednačila upojnost kartona i gletanih površina. Time se poboljšava pokrivenost ploče sa završnim premazom.

## Obrada

### Podloga

U ovisnosti od upojnosti podloge, Knauf Grundiermittel treba razrijediti čistom vodom u volumnom omjeru 1:2 do maksimalno 1:5. Premaz se nanosi i ravnomjerno strojnim prskanjem, kistom ili krznenim valjkom na očišćenu i odmašćenu podlogu za žbukanje ili lijepljenje.

### Temperatura obrade

Ne treba raditi pri temperaturama nižim od + 5°C (podloga i okolina)

Radovi (žbukanje ili lijepljenje Knauf ploča) se mogu nastaviti nakon što je premaz potpuno osušen - najranije nakon cca. 3-4 sata. Žbukanje ili lijepljenje na vlažan premaz umanjuje kakvoću površinske čvrstoće.

### Utrošak materijala

Utrošak nerađenog premaza je cca. 100 g/m<sup>2</sup>.

### Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe sav alat treba isprati s vodom; mrlje se mogu odmah oprati s vodom. Osušene mrlje premaza postupno se čiste s razređivačem iz umjetnih smola .

## Raspisni tekst

Poz.	Obrada	Količina	Jed. cijena	Ukupno
---	Grundiermittel se koristi kao prethodni premaz na jako upijajućim podlogama za žbukanje. Premaz se razrjeđuje prema stupnju upojnosti podloge i ravnomjerno nanosi na podlogu Proizvod: Knauf Grundiermittel K455.hr	---	m <sup>2</sup>	kn
			Ukupno	kn

Knauf d.o.o.  
Tvornica Knin  
Uzdolje polje 91  
22300 Knin, Hrvatska  
T +385 (0)22 688 500  
F +385 (0)22 688 540  
E info@knauf.hr  
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.  
Podružnica Zagreb  
Ulica grada Vukovara 21  
10000 Zagreb, Hrvatska  
T +385 (0)1 3035 400  
F +385 (0)1 3035 415  
E info@knauf.hr  
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo  
Kolodvorska 11a  
71000 Sarajevo,  
Bosna i Hercegovina  
T +387 (0)33 711 090  
F +387 (0)33 664 368  
E info@knauf.ba  
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica  
Vojvode Maša Đurovića 9  
City Kvart  
81000 Podgorica, Crna Gora  
T +382 (0)20 513 114  
F +382 (0)20 513 115  
E info@knauf.co.me  
www.knauf.co.me

00 385 1 3035 40  
info@knauf.hr  
www.knauf.hr

Konstrukcijska, statička i gradevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa.

K455KRO/HR/04.18/ED/A

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualne izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprijekomu kakvoću naših proizvoda. Konstrukcijska, statička i gradevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci, te ih se u slučaju većih odstupanja u praksi ne može bez daljnje primjerenit. Sva prava pridržana. Za sve izmjene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u cjelini, ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.