

כוחלה KF

חומר למילוי מישקים

חומר אבקתי רב עובי למילוי מישקים (פגות) פנים וחץ 25 - 5 מ"מ

תקנים

- בעל תו תקן 1661 מס' יצרן 68887
- מתאים לדרישות ת"י 1555, ת"י 2378 לאבן טבעית ות"י 1872 לאבן מלאכותית.

שימושים עיקריים

- מתאים למילוי מיישקי אריחים בקירות וברצפות.
- מתאים ללוחות שיש, אבן, אריחי קרמיקה ופורצלן.
- מתאים למילוי מיישקים בקירות בשיטת ברנוביץ.
- בעל חוזק גבוה וכושר הידבקות גבוה.
- אוטם נגד מים, נושם ומאפשר מעבר אדי מים.
- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.

תצרוכת אופיינית

- מתייחס לאריחים בעובי 10 מ"מ.
- הצריכה עשויה להשתנות בהתאם לניקיון התשתית ולעומק מילוי החומר.

מידות האריח (ס"מ)					רוחב המיישקים (פגה) מ"מ
60X60	30X60	40X40	30X30	20X20	
0.5	0.75	0.75	1	1.5	10
0.75	1.13	1.13	1.5	2.25	15
1	1.5	1.5	2	3	20
1.25	1.88	1.88	2.5	3.75	25

נתונים טכניים

- משקל מרחבי: 1.5 ק"ג/ליטר.
- חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 15 מגפ"ס.
- מקדם ספיגה נימית: קטן מ- 0.5 ק"ג למ"ר לחצי שעה.
- משך השימוש לעבודה לאחר ערבול - כשעה.

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- יש לנקות את פני השטח, המיישקים (פגות) והאריחים מחלקים רופפים, אבק, שומנים וכל גורם אשר יכול לגרום לכשל ביישום.
- יש להקפיד ליישם את הכוחלה לאחר שחלפו הזמנים הבאים:
- הדבקה בדבק - יומיים.
- הרכבת אבן בטיט - 3 ימים.
- הדבקה בטיט ברצפות - 7 ימים.

הכנת הכוחלה

- יש לשפוך שק כוחלה לכלי כיבול המכיל 5.5 - 4.5 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל (מיקסר) מכני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.
- יש להמתין 3 דקות ולערבב שנית.

נתונים כלליים

הרכב: צמנט, חולות מובחרים ומוספים מיוחדים.
גוון: אפור בהיר, אפור טבעי, אפור כהה, אבן טבעית, לבן שלג.
ניתן להתאים גוונים נוספים.

אריזה: שק במשקל 25 ק"ג, 64 שקים במשטח.

אחסון: במקום מוצל ויבש.
חיי מדף 6 חודשים מתאריך הייצור ובשקים סגורים.
אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית.

יישום

- יש למלא את כל המישקים באופן מלא בעזרת שפכטל מגומי או אקדח כוחלה, את העודפים ניתן לנקות בעזרת מטלית רטובה רק כאשר הכוחלה עדיין לא התייבשה לחלוטין.
- לאחר שעתיים ניתן לנקות את הכוחלה בעזרת מטלית קשיחה.

הנחיות כלליות ואזהרות

- לאחר יישום הכוחלה, אין להרטיב את התשתית או לחשוף לגשם לפחות 24 שעות.
- לפני יישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לצורך בחינת התאמת הגוון.
- אין לערבב ולהוסיף למוצר זה חומרים אחרים לרבות גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- טמפרטורת יישום 5°C - 35°C .
- יש להגן על העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף במים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המשתמש. על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונטיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש להתעדכן בעדכונים האחרונים.

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

orbond@knauf.com

• הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597 • טלפון: 03-6342853

www.knauf.com

• פקס: 03-6342894