

AMF THERMATEX® Alpha

- AMF THERMATEX® Alpha es una placa de fibra mineral biosoluble para uso en cielos rasos, con un fino acabado blanco liso y excelente absorción acústica.
- Excelente absorción de sonido α_w 0,95
- Excelente reflexión lumínica (88 %)
- Clasificación Sala Limpia ISO 4
- Ideal para oficinas, salas de reuniones, aulas y call centers



Detalles de borde Consulte sobre otros tipos de bordes		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Espesor (mm)		19	19	19														
Dimensiones (mm) Consulte sobre otros formatos		600 x 600 615 x 615 1200 x 600 1220 x 615	600 x 600 610 x 610 1200 x 600 1220 x 610	600 x 600 610 x 610 1200 x 600 1220 x 610														
Sistema		Visible, desmontable - Sistema C																
Peso		3.3 kg / m ²																
Color		Blanco																
Absorción de sonido		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ según EN ISO 11654 - Clase A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecuencia f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.80</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 según ASTM C 423			Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00												
Atenuación de sonido		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB según EN ISO 717-1 CAC = 29 dB según ASTM E 413-10																
Aislamiento acústico		EN ISO 10140-2 $R_w = 14$ dB según EN ISO 717-1																
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 Class A según ASTM E 84 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ																
Reflexión lumínica		88%																
Conductividad térmica		$\lambda = 0.040$ W/mk según EN 12667																
Permeabilidad al aire		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) según DIN 18177																
Resistencia a la humedad		RH 95%																
Sala limpia		ISO 4 según EN ISO 14644-1																
Calidad del aire interior		 A+	 E1	 IACG														
Tipo de limpieza																		
Sustentabilidad		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G														

www.blauer-engel.de/uz132

Consultar disponibilidad del producto en su región. Sólo para uso interno. Preste atención a las restricciones de uso y al límite de resistencia a la humedad relativa del aire. Para más información y avisos legales, visite nuestro sitio web.