

Spritzspachtel Universal

Pasta de acabamento pronta a usar

Ficha de produto

08/2025



Descrição do produto

Spritzspachtel Universal consiste em carbonato de cálcio, bem como outros enchimentos, aditivos e ligantes.

Pasta de acabamento tipo 2A conforme EN 13963.

Armazenagem

Proteger das geadas, de altas temperaturas e da exposição à luz solar direta.

Pode-se armazenar em temperatura ambiente por pelo menos 12 meses.

Qualidade

De acordo com a norma EN 13963, o produto está sujeito a ensaios de tipo inicial e ao controlo de produção na fábrica e possui a marcação CE.

Propriedades

- Pronta a usar
- Sem tempos de mistura ou maturação
- Recomendado em termos de biologia de construção
- Alto conteúdo mineral
- Aplicação muito fácil
- Pode ser aplicado com máquina airless
- Boas propriedades de enchimento
- Muito fácil de lixar
- Boas propriedades adesivas
- Secagem rápida

Campo de aplicação

Universal Spritzspachtel é uma pasta de acabamento multiuso pronta a usar de secagem ao ar.

Aplicação em interiores:

- Placas de gesso laminado
- Placas de gesso com fibras
- Reboco
- Betão / betão celular
- Placas de cimento
- Alvenaria

Aplicação

Suporte

O suporte deve ser estável e firme e estar seco, limpo e plano. Remover qualquer substância residual que possam afetar a aderência, por exemplo, cola de papel de parede ou resíduos de papel. As placas de gesso devem estar secas, limpas, bem fixadas à estrutura e isentas de pó na zona das juntas. Preencher os maiores defeitos com Knauf Uniflott ou Knauf Fugenfüller Leicht.

Mezcla

Usar ferramentas e baldes limpos. Mexer o material com uma batenedeira antes de usar. Aplicar rapidamente a pasta Spritzspachtel Universal diluída.

A espessura média recomendada como tratamento superficial é de 1 a 2 mm.

Máquinas / equipamiento

Para a aplicação com máquina airless, utilizar bombas helicoidais de alta pressão e bombas de pistão adequadas para o processamento de massas pastosas.

O tamanho do bico deve ser selecionado com base no ângulo de projeção desejado e no tipo de máquina. O tipo 535 é recomendado como tamanho de bico padrão.

Tempo de aplicação

Tempo aberto após projeção: aprox. 20 minutos, dependendo do suporte do reboco, da espessura de aplicação e da temperatura ambiente.

Acabamentos e revestimentos

Antes de aplicar um acabamento ou revestimento (papel de parede), sempre pré-tratar e aplicar primário nas superfícies. Deve-se sempre escolher um primário adequado ao acabamento ou revestimento correspondente. Após aplicação do reboco de resina sintética ou celulose, a secagem rápida deve ser garantida por ventilação adequada.

Dados técnicos

Denominação	Norma	Unidade	Spritzspachtel Universal
Reação ao fogo	EN 1350-1	Classe	A2-s1, d0
Granulometria	-	µm	≤ 250
Aderência declarada	EN 13963	MPa	≥ 0,25
Valor de pH	-	-	8 - 9
Densidade em seco	-	g/cm³	1,7
Tempo de aplicação	-	minutos	aprox. 20
Secagem	-	h/mm	aprox. 24

Consumo de material e rendimento

Espessura de camada mm	Consumo kg/m²	Rendimento m³/cubo	Rendimento m³/t
Por mm	1,7	12	600

Fornecimento

Denominação	Formato	Cor
Spritzspachtel Universal	Balde de 20 kg	branco

Knauf Ibérica

Avda. de Burgos, 114 Planta 6.ª
28050 Madrid
España

Teléfono

+34 900106 114

www.knauf.com

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Knauf GmbH Sucursal en España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignadas en esta hoja técnica son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones que pueden provenir de diferentes técnicas de montaje. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema puede alterar su comportamiento y en este caso Knauf no se hace responsable de las consecuencias del mismo. La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones y es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página web. Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf solamente pueden ser conseguidas y garantizadas utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.