





ADAGIO dB⁺ Minerālgriesti



Build on us.

- ADAGIO dB⁺ piedāvā spilgti baltu, gludu, viendabīgu un izturīgu virsmu ar nepārspējamu izturību pret skrāpējumiem. Pateicoties tās izcilajai gaisa caurlaidībai (bez filtra efekta), virsma paliek baltāka un gaišāka ilgāku laiku. Plāksne nodrošina arī skaņas absorbcijas un skaņas garenizolācijas līdzsvaru, kā arī augstu gaismas atstarošanu.
- Lieliska skaņas garenizolācija: 41 dB (24 mm) / 43 dB (30 mm).
- Lieliska gaismas atstarošana (88%).
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold un Cradle to Cradle Certified® Bronze sertifikāts.
- Ideāli piemērots individuāliem/privātiem birojiem.



Īpašības		Sīkāka informācija								
Malu veidi		Board 	Tegular 24/90 				Tegular 15/90 			
Biezums (mm)		24, 30		24				24		
Izmēri (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625				600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		
Sistēma		Redzama, izjaucama – Sistēma C						Redzama, izjaucama – Sistēma C Redzama – bandrasters, izjaucama – Sistēma I.3 Redzama – koridors, izjaucama – Sistēma F.3		
Svars		8.6 kg/m ² (24mm) 10.6 kg/m ² (30mm)								
Krāsa		 Balts								
Skaņas absorbcija		EN ISO 354		$\alpha_w = 0.65$ (H) atbilstoši EN ISO 11654 – klase C						
		Frekvence f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000	
		α_p 24 mm		0.40	0.45	0.60	0.80	0.85	0.85	
		α_p 30mm		0.35	0.40	0.65	0.85	0.90	0.95	
		NRC = 0.70 atbilstoši ASTM C 423								
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 41$ dB (24mm) atbilstoši EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = 43$ dB (30mm) atbilstoši EN ISO 717-1		CAC = 43 dB (24mm) atbilstoši ASTM E 413-10 CAC = 44 dB (30mm) atbilstoši ASTM E 413-10						
Skaņas izolācija		EN ISO 10140-2 $R_w = 24$ dB (24mm) atbilstoši EN ISO 717-1		$R_w = 25$ dB (30mm) atbilstoši EN ISO 717-1						
Uguns izturība		Eiroklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1								
Gaismas atstarošana		88%								
Siltumvadītspēja		$\lambda = 0.075$ W/mk atbilstoši EN 12667								
Gaisa caurlaidība		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) atbilstoši DIN 18177								
Mitrumizturība		95% RH								
Clean room		ISO 4 atbilstoši EN ISO 14644-1								
Iekštelpu gaisa kvalitāte		 A+	 E1	 IACG						
Tīrīšana										
Ilgspējība		 36.8-37.4% (2024)	 EC 1273/2008 Annex G	 CLASS 008 BUILDING MATERIALS EMISSION	 BRONZE	 VERIFIED	www.blauer-engel.de/uz132			