



PLAIN

- Het gladde, witte oppervlak van de PLAIN biedt een eigentijdse, vlak afgewerkte tegel met een hoge lichtreflectie.
- Goede overlangsgeluidisolatie (34 dB)
- Uitstekende lichtreflectie (88%)
- Ideaal voor toepassing in retail



Randafwerkingen Meer randafwerkingen op aanvraag		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 														
Dikte (mm)		15	15	15														
Afmetingen (mm) Andere afmetingen op aanvraag		600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600														
Ophangstelsysteem		Zichtbaar demonteerbaar - Systeem C																
Gewicht		3.6 - 3.8 kg / m ²																
Kleur		Wit																
Geluidsabsorptie		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.20(L)}$ conform EN ISO 11654 - Klasse E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.30</td> <td>0.25</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.25</td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.20 conform ASTM C 423			Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30
Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30												
Overlangsgeluidisolatie		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34 dB}$ conform EN ISO 717-1																
Brandgedrag		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ															
Lichtreflectie		88%																
Warmtegeleiding		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mK}$ conform EN 12667																
Vochtbestendigheid		95% RH																
Clean room		ISO 4 conform EN ISO 14644-1																
Binnenluchtqualiteit		 A+	 E1	 IACG														
Reiniging																		
Duurzaamheid		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G														

De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website.