

Orditure

04/2023

# Profilo guida U 40/50/40 MgZ

Orditure metalliche per Sistema AQUAPANEL®

## Descrizione

Orditura metallica per la realizzazione di pareti e controsoffitti autoportanti per Sistema AQUAPANEL® (vedi scheda tecnica Sistema AQUAPANEL®).

Tutte le orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 per misure, identificazione materiale, controllo e contrassegno.

Le orditure Knauf MgZ sono realizzate in acciaio DX 51D, avente un carico di snervamento  $\geq 300 \text{ N/mm}^2$  conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Rivestimento con soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, anche per impegni esterni.

### Stoccaggio

È consigliato lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi. Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana, e protetti con fogli di polietilene ventilati per evitare fenomeni di condensa.

## Marchi ed identificazione

Le orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali con una inchiostatura rossa che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

## Note

Rivestimento	Trattamento
MgZ (ZM120)	Alluminio 1,6% Magnesio 1,6% Zinco 96,8 %

## Note

Utilizzare fissaggi del tipo "punta chiodo" per profili con spessore di 0,6 mm.

Utilizzare fissaggi del tipo "punta Teks" per profili con spessore di 0,8 mm.

## Caratteristiche


- Assoluta garanzia di resistenza alla corrosione delle orditure montate in ambienti umidi e aggressivi chimicamente
- Assenza di residui polverosi sulle attrezzature di produzione e sul prodotto finale
- Protezione dei bordi tagliati
- Tempi di formazione della ruggine rossa 5 volte superiori rispetto allo zincato tradizionale
- Tempi di formazione dell'ossidazione bianca 2,5 volte superiori rispetto allo zincato tradizionale
- Assenza sulle orditure di cromo e olio, prima e dopo la produzione

# Profilo guida U 40/50/40 MgZ

Orditure metalliche per Sistema AQUAPANEL®



## Caratteristiche geometriche



\* Dimensioni nominali del profilo in mm

Spessore 0,6 mm	
Area sezione	75,67 mm <sup>2</sup>
Inerzia maggiore	33948 mm <sup>4</sup>
Inerzia minore	12419 mm <sup>4</sup>
Spessore 0,8 mm	
Area sezione	100,65 mm <sup>2</sup>
Inerzia maggiore	44819 mm <sup>4</sup>
Inerzia minore	16434 mm <sup>4</sup>

## Tabella (codice articolo, spessori, dimensioni e pesi)

Descrizione	Codice Articolo	Lungh. (mm)	Largh. (mm)	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo guida U 40/50/40 MgZ sp. 0,6 mm	202578	3000	50	720	0,57 kg/m 8 pz./conf. 30 conf./pacco
	202579	4000	50	960	
Profilo guida U 40/50/40 MgZ sp. 0,8 mm	202580	3000	50	720	0,76 kg/m 8 pz./conf. 30 conf./pacco
	202581	4000	50	960	

[www.knauf.it](http://www.knauf.it)  
[knauf@knauf.it](mailto:knauf@knauf.it)

Sede:  
Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:  
Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:  
Gambassi Terme (FI)  
Tel. 0571 6307  
Fax 0571 678014

K-Centri:  
Knauf Milano  
Rozzano (MI)  
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa  
Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.