




KNAUFCEILING
Solutions


























DATASHEET

AMF THERMATEX[®] Feinfresko



- AMF THERMATEX[®] Feinfresko turi nelygios tekstūros paviršių ir gerą garso sugėrimą, skirta geresniam akustiniam komfortui.
- Gera garso sugertis (0,60 α_w)

- Didelis garso slopinimas (38 dB)
- Idealiai tinka mažmeninės prekybos patalpoms, biurams ir posėdžių salėms, įrenginių ar gamybos patalpoms

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90				
Storis (mm)		15	15	15				
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625	625 x 625				
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C						
Svoris		3.6 - 3.8 kg / m ²						
Spalva		 Balta						
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60 (H)}$ pagal EN ISO 11654 - Klasė C						
		Dažnis <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
		NRC = 0.60 pagal ASTM C 423						
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32 dB}$ pagal EN ISO 717-1			CAC = 32 dB pagal ASTM E 413-10			
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ pagal EN ISO 717-1						
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1			RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) pagal 123-FZ			
Šviesos atspindėjimas		83%						
Šilumos laidumas		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ pagal EN 12667						
Oro pralaidumas		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) pagal DIN 18177						
Atsparumas drėgmiciai		90% RH						
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1					
Valomumas								
Tvarumas		 EN ISO 14021 37-48%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G				

Produktai įvairiose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.