

**Knauf Insulation B.V.**

Dakota 7, 5126 RL, GILZE (NL)

KNAUFINSULATION**Contact****Mail:** customerservice.nl@knaufinsulation.com**Tel:** 0162 - 42 12 45**Website:** knauf.com/nl-NL.**Adres:**
Dakota 7
5126 RL, GILZE**MW 34 Alu Plus Minerale woldeken**

v106, 2024-04-12

Fabrikant	Knauf Insulation B.V.
Type	MW 34 Alu Plus.
Beoogd gebruik	voor renovatie van hellend dak.
.....	
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K))	0,034.
Warmteweerstand (Rd) ($m^2.K/W$)	3,50.
Warmteweerstand (Rd) ($m^2.K/W$)	4,70.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	120.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	160.
Dikte tolerantie (NEN-EN 823) (klasse)	T2.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	F.
Korte termijn wateropname (WS) (NEN-EN 1609) (kg/m^2)	$\leq 1,0$.
Luchtstroom weerstand (AFi) (NEN-EN 29053) ($kPa.s/m^2$)	10.
Materiaal	minerale wol (MW).
Volumieke massa (kg/m^3)
Lengte (mm)	3.800.
Lengte (mm)	5.000.
Lengte tolerantie (l) (NEN-EN 822) (mm)	± 2 %.
Breedte (mm)	6.00.
Breedte (mm)	1.200.
Breedte tolerantie (W) (NEN-EN 822) (mm)	$\pm 1,5$ %.
Cachering	1-zijdig dampremmende- en luchtdichte laag.
.....	