

AQUAPANEL® Board Primer

Kunststofemulsie voor een
optimale hechting

Technische fiche

09/2025



Aquapanel® Board Primer is een gebruiksklare kunststofemulsie bedoeld om Aquapanel® Indoor, Outdoor (plafond), Skylite en Floor te gronderen en zo een maximale hechting van tegelwerk en pleisters te waarborgen.

Toepassingsgebied

Grondering voor Aquapanel® systemen

- Binnenwanden, Indoor
- Gevels, Outdoor
- Binnen- en buitenplafonds, Outdoor en Skylite
- Vloer, Aquapanel Cement Board Floor

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, zuiver en stofvrij zijn en mag geen ontkistingsmiddelen bevatten.

Verwerking

Aquapanel® Board Primer kan verdund worden met water volgens onderstaande tabel. Primer aanbrengen met een penseel, een vachtroller of een kwast en laten drogen. Bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid gelden langere droogtijden. Gereedschap en werktuigen onmiddellijk na gebruik reinigen met zuiver water.

Door grondering bevuilde oppervlakken kunnen met water gereinigd worden. Als de grondering al opgedroogd is, kan dit enkel mechanisch verwijderd worden (vb. met een krabber/schraper/schaaf).

Verwerkingstijd

Ca. 1 min/m².

Verwerkingstemperatuur/omgevingsklimaat

De temperatuur van het materiaal, de omgeving en de ondergrond mag niet lager zijn dan +5°C.

Levering / Opslag

- Emmer van 2,5 kg ; emmer van 15 kg
- Droog, koel en vorstvrij opslaan.
- Ongeopend blijft de kwaliteit van het materiaal behouden gedurende 12 maanden.

Ondergrond	Verdunning (grondering – binnen /water)	Verbruik / m ² (concentraat per m ²)	Droogtijd (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)
AQUAPANEL® Cement Board Floor	1:1	50 g	Circa 3 uur
AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor et Skylite	1:2	40 - 60 g	Circa 12 uur

AQUAPANEL®**Knauf Belgium**

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Board Primer_K450a_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

Build on us.