






AMF THERMATEX® Thermofon

- AMF THERMATEX® Thermofon cechuje się gładką, wykończoną białym laminatem powierzchnią i nowoczesnym wzornictwem. Płyta zapewnia wysoki poziom pochłaniania dźwięku, co wpływa korzystnie na komfort akustyczny wnętrza
- Wysoki poziom pochłaniania dźwięku ($\alpha_w = 0.80(H)$)
- Doskonały poziom odbicia światła (88%)
- ISO 4
- Produkt idealny do biur, sal lekcyjnych oraz miejsc nauki



Typ krawędzi  Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie	Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Grubość płyty (mm) 	15	15	15														
Dostępne moduły (mm)  Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
System zawieszenia 	Widoczny, demontowalny - System C																
Ciężar 	2.9 kg / m²																
Kolor 	Biały																
Pochłanianie dźwięku 	EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.80 (H)}$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa B <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.55</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.85 zgodnie z ASTM C 423			Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00											
Dźwiękoizolacyjność 	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																
Redukcja dźwięku 	EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																
Reakcja na ogień 	Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ																
Odbicie światła 	88%																
Przewodność cieplna 	$\lambda = \mathbf{0.040\ W/mk}$ zgodnie z EN 12667																
Odporność na wilgoć 	95% RH																
Właściwości Clean room 	ISO 4 zgodnie z EN ISO 14644-1																
Jakość powietrza 	 A+	 E1	 IACG														
Konserwacja i użytkowanie  																	
Odnawialność zasobów     	42% www.blauer-engel.de/uz132																

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.