



KNAUF



Knauf FILLERPRO 24H

03.2024

KNAUF FILLERPRO 24H

Enduit à joint Premium pour plaques de plâtre

- Onctueux et sans grumeaux
- Finition de couleur blanche
- Facilité d'application
- Très bon collage
- Rendement élevé
- Temps de séchage de 24 heures
- Durée de stockage de 6 mois



www.knauf.dz

Siège social Oran
CW N° 64, 31063 Benfreh, Gdyl, Oran, Algérie
Boîte postale N° 02, 31240 Boufatis, Oran, Algérie
Tel. : +213(0)41 76 34 70/ 71
Fax : +213(0)41 76 34 75/78

Bureau d'Alger
Zone d'activités, Lot 23 EL ACHOUR
16034 Alger, Algérie

Bureau de Sétif
Boulevard de l'ALN,
Business Center Park Mall N° 1104
19000 Sétif, Algérie



Caractéristiques techniques et mise en œuvre*

Domaine d'application

Knauf FILLERPRO 24H est un enduit à joint à séchage lent, utilisé pour réaliser des joints entre les plaques de plâtre de type KNAUF BA (bord aminci) ou HRAK (bord aminci semi-arrondi). Il doit être appliqué avec une bande à joint en papier.

Support

La plaque de plâtre doit être fixée et stable sur son support (profilés ou mur).

Les endroits des joints doivent être propres et secs, exempts de poussière ou d'autres impuretés qui pourraient interagir avec le produit.

Composition

Knauf FILLERPRO 24H se présente sous forme d'une poudre blanche très fine formulée avec du carbonate de calcium et des additifs.

Mise en œuvre

Utilisez un récipient propre, exempt de toute impureté ou mélange précédent.

Verser de l'eau propre et fraîche, puis poudrer selon la quantité de pâte souhaitée tout en respectant le taux de mélange.

Laissez le composé absorber l'eau pendant 2 à 3 minutes, puis mélangez régulièrement et énergiquement, (de préférence mécanique-

ment) jusqu'à ce que Vous obteniez une pâte homogène, avec une bonne consistance, et sans grumeaux.

Appliquez une première couche sur le joint puis ajoutez la bande à joint.

Arasez avec la spatule afin de retirer l'excédent de pâte. La couche ne doit pas être supérieure à 1 mm, sous peine de voir le joint sécher trop lentement.

Après séchage de la première couche, appliquez une deuxième couche et laissez sécher. Si nécessaire, appliquez une troisième couche, une fois les précédentes sèches, il faudra éviter la surcharge.

Il est important de respecter le temps de séchage entre deux couches pour éviter les risques de fissuration.

Une fois sec, poncez le joint sans forcer.

Nettoyez immédiatement les outils de travail avec de l'eau.

La pâte reste utilisable pendant 24 heures, avec la même consistance, dans un récipient fermé.

Les outils de travail doivent être suffisamment propres.

Stockage

Conserver dans un endroit sec et fermé, à l'abri de l'humidité, le produit doit être isolé du sol (Ex : Sur une palette, une feuille de plastique ou d'autres moyens).

Le produit reste utilisable jusqu'à 6 mois, dans de bonnes conditions de stockage.

Remarque

Une fois sèche, la pâte restante dans le récipient ne doit pas être utilisée.

Les outils et les récipients sales provoquent un séchage prématuré et peuvent créer des défauts d'adhérence ou d'autres problèmes.

Il n'est pas recommandé d'utiliser une pâte préparée depuis plus de 24 heures.

Caractéristiques techniques

Gachage : 10 l / 20 kg

Séchage : 24h

Normes et certifications

Fabriqués selon la norme :

EN 13963 - Enduit mixte - Type 3A

* Il est recommandé de prendre contact avec notre service technique

Les poussières, en générale, sont irritantes pour l'appareil respiratoire et peuvent causer la toux et autres troubles. | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées et continuer à rincer. | Consulter immédiatement un médecin. | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.



Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité en cas de mauvaise utilisation. Nous vous recommandons de prendre contact avec nos services techniques pour plus d'informations.