


KNAUF

HYGENA TOPIQ® Alpha 15






© Frederic Schweizer

HYGENA TOPIQ® Alpha 15 është pllakë e lehtë minerale akustike e tavanit lehtë për tu instaluar dhe e përbërë nga leshi mineral me sipërfaqe me dukje të lëmuar dhe të laminuar. Antibakteriale dhe me mundësi pastrimi.

- Limiton zhvillimin e bakterieve dhe këpurdhave
- Mundësi pastrimi me leckë të terur, avull dhe të lagur
- Zgjedhje ideale për mjedise me lagështi të lartë deri në 100% RH
- Kompatibile me zonën 4 për kërkesa me risk të lartë sipas NF S 90-351:2013
- Absorbim i shkëlqyer i zërit Klasa A
- Zgjedhje ideale për institucione shëndetësore, industrinë ushqimore, laboratorë ose kuzhina

Build on us.

Karakteristikat	Informata të detajuara																				
Detaje të skajeve		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 																	
Trashësia (mm)		15	15	15																	
Dimensionet (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625																	
Sistemi		I ekspozuar dhe demontues - Sistemi C																			
Pesha		2.0 kg / m ²																			
Ngjyra		 Bardhë																			
Absorbimi i zërit		EN ISO 354 $\alpha_v = 0.95$ sipas EN ISO 11654 - Klasa A <table><tr><th>Frekuencat f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 sipas ASTM C 423						Frekuencat f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00
Frekuencat f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
α_p	0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00															
Zbutja e zërit		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24 \text{ dB}$ sipas EN ISO 717-1 CAC = 25 dB sipas ASTM E 413-10																			
Reduktimi i zërit		EN ISO 10140-2 $R_w = 12 \text{ dB}$ sipas EN ISO 717-1																			
Reagimi në zjarr		Euroclass A1 sipas EN 13501-1 Klasa A sipas ASTM E 84																			
Reflektimi i dritës		86%																			
Rezistenca në lagështi		100% RH																			
Mjedis i pastër		Klasa ISO 5 sipas EN ISO 14644-1																			
Niveli i rriskut		Zone 4 (rrisk shumë i lartë) sipas NF S 90-351:2013																			
Pastërtia mikrobiologjike		M1 sipas NF S 90-351:2013																			
Kinetika e dekontaminimit të grimcave		CP_(0.5) 5 sipas NF S 90-351:2013																			
Cilësia e ajrit brenda		 A+	 E1	 IACG																	
Pastrimi																					
Qëndrueshmëria		 10.1-10.4% (2024)																			
Karakteristikat - Antibakteriale		Testuar për: <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus brasiliensis</i>																			

Përveç nivelit të rrezikut, çdo lloj dhome do të ketë kërkesa specifike për pastrimin dhe rrjedhjen e ajrit të pllakave të tavanit. Prandaj, një pllakë që përbush kërkesat e zonës së rrezikut 4 mund të mos jetë domosdoshmërisht e përshtatshme për të gjitha llojet e dhomave të përcaktuara në zonën e rrezikut 4.

Disponueshmëria e produktit mund të ndryshojë nga një vend në tjetrin. Ju lutemi të kontaktoni përfaqësuesin tuaj lokal të shitjeve.

Për më shumë informacion dhe njoftim ligjor, ju lutemi vizitoni [knauf.com](https://www.knauf.com).