

Fill & Finish Spray Max

Færdigblandet spartel med høj fyldningsgrad

Produktdatablad

02/2026



Beskrivelse

Fill & Finish Spray Max er en færdigblandet medium groft spartel som kan anvendes til alle underlag som gipsplader, beton, letbeton eller murværk. Til tørre indvendige miljøer. Produktet har en høj fyldningsgrad. Kan påføres med spartelsprøjte og håndspartel.

Egenskaber

- Medium og grov spartel til udjævning af alle underlag.
- Påføres med spartelsprøjte eller med håndspartel
- Høj fyldningsgrad
- God vedhæftning og minimal risiko for blærer på betonunderlag.

Påføring

Følg branchevejledningen *Hvor går grænsen?* Gipsmontage og overfladebehandling.

Opbevaring

Skal opbevares tørt og køligt i uåbnet tilstand. Skal beskyttes mod frost og sollys. Holdbarhed i 12 måneder (se fremstillingsdato på emballagen).

Miljø

Affaldskode 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03.

Sikkerhedsanvisning

Se det aktuelle sikkerhedsdatablad på knauf.dk.

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro, Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

Produktdata

Egenskab	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Materialetype	Færdigblandet spartel som lufttører		
Arbejdstemperatur	Laveste materiale-, rum- og underlagstemperatur	+10	°C
Påføring	Påføres med maskine eller i hånden		
Farve	Beige		
Kornstørrelse		≤ 0,5	mm
Densitet		~ 1.400	kg / m ³
pH - værdi		8 - 9	
Styrke	Bøjningstrækstyrke (<i>brudbelastning</i>)	> 320	N
	Vedhæftning (<i>ifølge DS/EN 15824</i>)	> 0,3	MPa
Brand	Brandteknisk materialeklasse	A2 - s1, d0	
Opløsning i vand		55 - 75	%
Forbrug	Spartling af pladesamlinger (<i>Materialeforbrug ekskl. spild</i>)	~ 0,44	kg / m ²
	Fuldspartling (<i>Materialeforbrug ekskl. spild</i>)	~ 1,47	kg / mm / m ²
CE - mærkning	Produktstandard DS/EN 13963:2005	1A	

Vejledende tørretider for lufttørrende spartelmasser

Relativ luftfugtighed	Temperatur °C			
	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C
30%	26 T	18 T	12 T	9 T
40%	29 T	20 T	14 T	10 T
50%	36 T	24 T	17 T	12 T
60%	42 T	29 T	20 T	14 T
70%	54 T	38 T	26 T	19 T
80%	78 T	54 T	38 T	27 T

Skemaet viser, hvor lang tørretiden er i timer ved forskellige fugtforhold. Tørretiden kan også variere afhængigt af eksterne faktorer som lagtykkelse og rummets luftskifte.

Tiderne med **blå** tekst viser det bedste resultat, de andre tørretider bør undgås.

Kilde: *Hvor går grænsen?* Gipsmontage og overfladebehandling

Varianter

Beskrivelse	Mængde	Emballage	Pakkestørrelse	Art.nr.	EAN
Fill & Finish Spray Max	15 kg	Sæk	50 stk. / palle	00802666	4003982559715
Fill & Finish Spray Max	15 kg	Spand	44 stk. / palle	00802667	4003982559692