



Vuller

04/2016

A8 - Gipsplaatvuller

MATERIALEN

Knauf Gipsplaatvuller is een vulpleister op basis van gips dat is verrijkt met kunststoffen overeenkomstig DIN EN 13963.

OPSLAG

Knauf Gipsplaatvuller moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen
- Verrijkt met kunststoffen
- Maakt een schilderklare afwerking mogelijk
- Gemakkelijk te verwerken

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Gipsplaatvuller is voornamelijk geschikt voor de realisatie van de voegen tussen gipsplaten. Het product is ook geschikt om het volledige oppervlak glad te maken voor de realisatie van een afwerking van klasse F1 tot F3b op gipsplaten. Het kan ook worden gebruikt voor het vullen van barsten, holten en voegen in muren en plafonds op minerale ondergronden zoals gipspleister, beton (restvochtgehalte < 3 %), cement, cellenbeton ... Mag niet worden aangebracht op vochtige ondergronden of op ondergronden die voortdurend worden blootgesteld aan vocht.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog, niet-bevroren en schoon zijn. Verwijder eerst alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Gipsplaatvuller**. Behandel de poederige of zeer absorberende oppervlakken met een geschikte primer (vb.: **Knauf Diepgrond**). Verwijder alle oude, instabiele verflagen volledig. Voer bij twijfel over de ondergrond tests uit om de hechting te controleren. Verwijder, indien er metalen elementen aanwezig zijn, op voorhand roestvlekken met een staalborstel of door middel van zandstralen. Behandel vervolgens de metalen delen met een roestwerende primer en laat drogen alvorens **Knauf Gipsplaatvuller** aan te brengen.

VERWERKING

Maak in een schone recipiënt 2 hoeveelheden materiaal aan met 1 hoeveelheid helder water, tot een homogene massa zonder klonters wordt verkregen. De pasta kan gedurende ong. 60 min bij 20 °C worden aangebracht. Bereid met andere woorden alleen een hoeveelheid

product die binnen de 60 minuten kan worden verwerkt. Het product aanbrengen met een truweel of een plamuurmes in roestvast staal. Verwijder de kleine oneffenheden vóór de definitieve verharding van het product met behulp van een nat sponsstrijkboard. Meng het product niet meer zodra het hard begint te worden.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met helder water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

De verharde productresten moeten worden verwijderd als bouwafval, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

OPMERKING

Knauf Gipsplaatvuller mag in geen geval met andere producten worden gemengd.

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen minder dan 5 °C of meer dan 30°C bedraagt.

De informatie met betrekking tot de droog- en aanbrengtijden die in dit technische informatieblad worden vermeld, kunnen variëren naargelang van de aanbrengomstandigheden.

VERPAKKING

Doos van 500 g en 1 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Classificatie:	AFNOR NFT 36 005 familie IV Klasse 4b
Droogtijd	2 tot 4 u (afhankelijk van de aanbrengomstandigheden)
Verwerkingstijd	Ong. 60 min (bij 20 °C)
Verwerkingstemperatuur	5 tot 35 °C
Kleur	wit
Verf aanbrengen	na min. 24 u (23 °C en vochtigheidsgraad van 65 %)
Verbruik	ong. 300 g/m voegen
Dichtheid	1,2 g/cm ³

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Vermijd contact met de huid en de ogen. Spoel de ogen bij contact met veel helder water en raadpleeg een arts
- Als het product droog is, vormt het geen enkel gevaar voor de gezondheid en het milieu
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa**fill**.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Gipsplaatvuller_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.