



Технически лист

02/2016

## Si & Si Finish

### Паропропусклива фасадна мазилка

#### Описание на продукта:

Si&Si Finish е готова тънкослойна фасадна мазилка, със свързващи вещества, които позволяват преминаването на пара, за вътрешно и външно приложение. Продуктът има следните свойства:

- силна способност да отблъсква водата
- отлично сцепление с всички минерални основи

- добра паропропускливост
- готов за употреба материал

датата на производство.

#### Съхранение:

Да се съхранява на сухо в оригинална опаковка при температури между + 5°C и + 25°C. Най-добрите свойства се гарантират 12 месеца от

**Опаковка:**  
Кофа: 25 kg  
Палет: 600 kg

#### Изпълнение

##### Подготовка на основата:

Основата трябва да бъде носимоспособна, твърда, суха и равна. Основата да се грундира с Knauf Base и да се остави 24 часа да изсъхне.

##### Обработка:

Обработените повърхности да се пазят от директни слънчеви лъчи, дъжд, мъгла, вятър и други атмосферни влияния. Температурата по време на работа не трябва да е по-ниска от + 5°C и

по-висока от + 25°C. Да се използва армираща мрежа. Материалът да се разбърка в кофата и да се провери номерът на партидата. Материали от различни партиди да се смесят в голям съд и да се добави до 1 % вода.

#### Технически данни:

Описание	Структура	Зърнометрия	Разход kg/m <sup>2</sup>
R 1,5	Влачена мазилка	1,5 mm	2,3 – 2,7
R 2	Влачена мазилка	2 mm	2,8 – 3,2
S 1,5	Драскана мазилка	1,5 mm	2,7 – 3,1
S 2	Драскана мазилка	2,0 mm	3,5 – 3,9

Отворено време за работа: ок. 15 мин.

#### Указания

Информация за партидни номер, дата на производство, зърнометрия, структура и цвят се съдържа върху опаковката. Всички данни се отнасят за температура + 20°C и относителна влажност на въздуха 60%. При различни условия времето за съхнене може да се намали или увеличи.

#### Препоръки

Мазилката да не се полага на силно нагряти от слънцето стени и да се пази минимум 24 часа от бързо изсъхване, а при висока влажност на въздуха до 3 дни. Да се избягва нанасяне при силен вятър, тъй като водата може да се изпари твърде бързо. Това затруднява шпакловането и

води до образуване на пукнатини на повърхността. Силиконова боя Кнауф може да се нанася върху мазилката най-рано след 7 дни. Бяла мазилка, която впоследствие се боядисва да се мине най-малко два пъти. Помещенията да се проветрят добре до изчезване на миризмата. При контакт с

очите незабавно да се измие с обилно количество вода и да се потърси лекарски съвет. Да се съхранява извън обсега на деца.