

Knauf Estrichgrund

Specialprimer til forbehandling af gulve



Produktdatablad

03/2026

Beskrivelse

Estrichgrund er et grundingskoncentrat baseret på en kunstharpiksdispersion, grøn pigmenteret og alkalibestandigt.

Egenskaber

- Kan anvendes indendørs og udendørs
- Meget lav emission, EMICODE EC 1^{PLUS}
Detaljer: www.emicode.com
- Opløsningsmiddelfrit koncentrat
- Regulerer sugeevnen
- Grøn pigmenteret
- Manuel påføring

Anvendelsesområde

Til anvendelse indendørs på rågulve til påføring af afretningslag samt på præfabrikerede undergulve (fx Knauf Brio), calciumsulfat-afretningslag (fx FE 50 Largo, FE 80 Allegro) og andre almindelige, mineraliske underlag i gulvområdet.

Til regulering af sugeevne, forbedring af vedhæftning og fugtbeskyttelse før påføring af:

- Gulvpartelmasser
- Belægninger (fx fliser)

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit (+5 °C til +25 °C). Holdbar i 18 måneder i uåbnet originalemballage. Åbnede beholdere skal lukkes tæt. Beskyt mod direkte sollys og varmekilder.

Kvalitet

Produktet er underlagt løbende intern fabriks-kvalitetskontrol.

Udførelse

Underlag og forbehandling

Ved ældre underlag kan forsøg være nødvendige; udfør om nødvendigt gittersnit eller skrabeprøver.

Underlaget skal:

- have tilstrækkelig bæreevne, være tørt, fast og tilstrækkeligt stabilt
- være støvfrit og fri for løse dele, olie, fedt, sinterlag, tilsmudsninger og udblomstringer.

Forarbejde

Dæk smuds- og fugtfølsomme bygningsdele af, især glasflader, træ, metaller, natursten og gulvbelægninger.

- ▮ **Bemærk:** Primeren må ikke blandes med andre materialer, da det markant kan ændre dens egenskaber.

Påføring

Rør indholdet i spanden godt op før arbejdets start. Fortynd primeren efter underlaget (se tabel) og påfør til fuldt dækkende med gulvbørste, malerbørste eller rulle i krydsbevægelser, til der er en jævn overflade. Fjern overskydende materiale, så der ikke opstår blanke områder eller pytter. Rengør arbejdsredskaber straks efter brug med vand. Fjern tilsmudsninger fra primeren (sprøjt o.l.) helst mens de stadig er friske, med varmt vand på de berørte flader. Indtørret materiale kan fjernes efter opblødning med en våd klud eller lignende.

- ▮ **Bemærk:** Materiale-, underlags- og lufttemperaturen må under påføring og indtil primeren er helt tør ikke komme under +5 °C.

Tørring

Vent med efterfølgende arbejder, indtil primeren ikke længere klæber og er helt tør (mindst 12 timer ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed). Ved kølige og fugtige forhold på byggepladsen bliver tørretiden tilsvarende længere.

Sugende underlag og/eller god ventilation forkorter tørretiden. Tidsrummet fra primeren er tør, til de efterfølgende arbejder påbegyndes, bør holdes kort på grund af mulig byggestøvsaflejring.

Underlag	Efterfølgende belægning	Fortynding med vand
Rå beton, cementafretningslag	Bondet calciumsulfat-afretningslag (fx FE 80 Allegro, FE 50 Largo, FE 25 A tempo)	1 : 1 *
	Bondet tyndafretningslag (fx N 340)	1 : 1 *
	Udjævningsmasser (fx N 320 Sprint)	1 : 1 *
Calciumsulfat-afretningslag Knauf flydeafretningslag (fx FE 80 Allegro, FE 50 Largo, FE 25 A tempo, N 440)	Udjævningsmasser (fx N 320 Sprint)	1 : 1 *
	N 410	1 : 1
Gulvplader	Fliselim, gulvbelægningsklæber, tæppefiksering	1 : 1
	Spartelmasser, gulvbelægningsklæber, fliselim	1 : 1
	Fliselim, gulvbelægningsklæber, tæppefiksering	1 : 1

* Om nødvendigt: ved stærkt sugende underlag grundes 2 gange. Ved ikke-sugende underlag skal der anvendes egnede specialgrundere, f.eks. Spezialhaftgrund.

Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Densitet		1,0	kg / l
Viskositet		Flydende	
pH-værdi		~ 7,5	-
Forbrug	Underlag: Rå gulve	~ 150	g / m ² pr. påføring *
	Underlag: Calciumsulfat-afretningslag	~ 100	g / m ² pr. påføring *
	Underlag: Pladegulve	~ 50	g / m ² pr. påføring *

* Alle angivelser er cirka-værdier og kan variere afhængigt af underlaget.

Varianter

Beskrivelse	Vægt [kg]	Stk. / palle	Art.nr.	EAN
Knauf Estrichgrund	10 kg	36	00005355	4003982020116

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk