



K451

03/2008

Knauf Diepgrond

Materiaal, Eigenschappen, Toepassingsgebied en Verwerking

Materiaal

Materiaalopbouw

Knauf Diepgrond zonder oplosmiddelen is een oplossing van water en verzepingsbestendige harsen.

Opslag

Emmers beschermen tegen vorst. Geen kwaliteitsverlies tot 12 maanden na productiedatum. Koel en donker bewaren.

Bestelgegevens

1 ltr emmer Diepgrond	Art.nr. 5830
5 ltr emmer Diepgrond	Art.nr. 5834

Attentie

Losse, zandende en brosse lagen moeten verwijderd worden, indien nodig repareren. De grondering moet helemaal in de ondergrond trekken. Niet zo veel aanbrengen dat het materiaal als een laklaagje op de oppervlakte ligt.

Eigenschappen

- Bevordert de hechting
- Bindt stof
- Gebruiksklaar
- Niet brandbaar
- Oplosmiddelvrij
- Reguleert de zuiging
- Verstevt het oppervlak
- Waterdampdoorlatend
- Zuinig in het verbruik

Toepassingsgebied

1. Dekvloer

Knauf Diepgrond versteft de oppervlakken van sterk stoffende, absorberende of ruw geworden dekvloeren, zoals beton- en cementvloeren. Bovendien zorgt Knauf Diepgrond voor hechting van bijv. Knauf Bouw- en Tegellijm of Knauf Egalisatie Universeel op de genoemde ondergronden.

2. Knauf Droge vloeren

Knauf Diepgrond is een extra vochtbescherming voor het oppervlak van Knauf Droge vloeren en verbetert bovendien de hechting van de bekledingsmaterialen, bijv. Knauf Bouw- en Tegellijm.

Vervolg toepassingsgebied

Verwerking

Dekvloer

Knauf Diepgrond onverdund met rol of borstel verwerken. De ondergrond moet schoon droog, vetvrij en enigszins zuigend zijn. Sliklagen moeten verwijderd, geschuurd en geveegd worden. Sterk absorberende oppervlakken eventueel twee keer behandelen.

Wandvlakken

Knauf Diepgrond met een borstel verwerken. De ondergrond moet schoon droog, vetvrij en enigszins zuigend zijn.

Navolgende werkzaamheden

Hiermee pas beginnen nadat Knauf Diepgrond volkomen gedroogd is (afhankelijk van het absorptiegedrag van de ondergrond, de ventilatie, de temperatuur en de aangebrachte hoeveelheid). Op zijn vroegst na minimaal 5 uur. Het is niet genoeg, wanneer het oppervlak gedroogd is.

Reinigen

Gereedschap direct na gebruik met water schoonmaken.

- Oppervlakken van dekvloeren ca. 120 - 250 ml/m².
- Oppervlakken van droogvloeren ca. 120 ml/m².
- Wandvlakken ca. 90 - 120 ml/m².


Let op: Knauf Diepgrond is niet ontvlambaar. Aanraking met huid, ogen en kleding vermijden. Mag niet in de riolering terechtkomen. Volledig gedroogd restmateriaal van Knauf Diepgrond oplosmiddelvrij kan met het huisvuil of als bouwpuin afgevoerd worden. Grotere hoeveelheden met cement binden en op dezelfde wijze verwijderen - lokale reglementen in acht nemen. Lege verpakkingen naar de aangewezen verzamelplaats brengen voor recycling.

De informatie op onze website (www.knauf.nl) en alle onderliggende pagina's, waaronder dit Technisch Blad, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie in dit Technisch Blad wordt met de grootst mogelijke zorg door Knauf samengesteld en reflecteert onze actuele kennis van onze producten en hun toepassingen. Aan de informatie in het Technisch Blad kunnen echter geen rechten worden ontleend en wij bieden geen garantie in geval van het gebruik van de gegevens in dit Technisch Blad, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect wordt geleden door het bezoek aan onze website of voor het gebruik van de gegevens in dit Technisch Blad. Wij behouden ons het recht voor om de verstrekte informatie op elk moment te wijzigen. Op het fotomateriaal op onze website en op dit Technisch Blad heeft Knauf het auteursrecht. Het gebruik van ons fotomateriaal op enige wijze en in enige vorm is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Knauf.

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.

Knauf BV, Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht, Tel.: (030) 247 33 11, Fax: (030) 240 96 90

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. Gegevens omtrent verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn referentiewaarden die in geval van sterk afwijkende omstandigheden niet zonder meer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadrukken en overname fotomateriaal, ook wanneer deze in ultraklein plaatsvinden, vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Knauf. Met deze uitgave zijn alle voorgaande versies vervallen.

 (030) 247 33 89

 www.knauf.nl

 techniek@knauf.nl