




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Περιγραφή

Ενισχυμένη μονωτική πλάκα για ξηρά δόμηση, διπλή τοιχοποιία, οροφές και αεριζόμενες προσόψεις.

Ο πετροβάμβακας NaturBoard VENTI παρέχεται σε ημίσκληρες, συμπαγείς πλάκες με σταθερή πυκνότητα. Το προϊόν είναι άκαυστο, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές. Παρέχεται επίσης με επιπρόσθετη επικάλυψη μαύρου (GVB) ή λευκού (GVN) υαλοπλήματος από τη μία πλευρά, για πρόσδωση περαιτέρω μηχανικής σταθερότητας και προστασίας του μονωτικού για διατήρηση των υψηλών επιδόσεων του υπό απαιτητικές περιβάλλουσες συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λd	0.035 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά (EUROCLASS)	A1 - άκαυστο υλικό
Ανοχή πάχους	T5
Αντίσταση στη ροή του αέρα Af1	>5 kPa·s/m ²
Βραχυπρόθεσμη υδαταπορρόφηση W _p	≤1 kg/m ²
Μακροπρόθεσμη υδαταπορρόφηση W _{ip}	≤3 kg/m ²
Δήλωση Απόδοσης - DoP	www.dopki.com/R4224LPCPR

DESIGNATION CODE: MW - EN 13162 - T5 - WS - WL(P) - AFr5

Πλεονεκτήματα

- Πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες
- Αυξημένη ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
- Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός
- Υδρόφοβο και με διαπερατότητα υδατμών
- Αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετικά διαπιστευτήρια αειφορίας
- Ιδανικό για έργα LEED, BREEAM, DGNB

Διαστάσεις και Συσκευασίες

Πάχος (mm)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Τεμάχια / πακέτο	m ² / πακέτο	Πακέτα / παλέτα	m ² / παλέτα	R Θερμική Αντίσταση (m ² K/W)
30	1000	600	18	10.80	16	172.80	0.85
40	1000	600	15	9.00	8	72.00	1.10
50	1000	600	12	7.20	8	57.60	1.40
60	1000	600	9	5.40	20	108.00	1.70
70	1000	600	8	4.80	16	76.80	2.00
80	1000	600	6	3.60	20	72.00	2.25
100	1000	600	6	3.60	8	28.80	2.85
120	1000	600	5	3.00	8	24.00	3.40

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εφαρμογή

Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης καθώς και για την πυροπροστασία σε αεριζόμενες προσόψεις ύψους μέχρι 12 μέτρων, αλλά και σε δικέλυφες τοιχοποιίες. Επίσης, με την πρόσθετη επικάλυψη υαλοπλήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα και ως ηχοαπορροφητική επένδυση υφιστάμενων δομικών στοιχείων.

Συσκευασία και αποθήκευση

Το προϊόν NaturBoard VENTI παραδίδεται σε συσκευασία από θερμοσυρρικνούμενα φύλλα πολυαιθυλενίου. Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό, κλειστό ή στεγασμένο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα πακέτα που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

Ποιότητα

Το προϊόν NaturBoard VENTI, διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 13162, καθώς και το πιστοποιητικό EUCB που εξασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για την βιοδιαλυτότητα ορυκτών ινών και συνεπώς δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνο για την υγεία. Διαθέτει επίσης την πιστοποίηση "Eurofins Indoor Air Comfort Gold" που καταδεικνύει την υψηλότερη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων και φέρει τη σήμανση διαφάνειας συστατικών "DECLARE Red List Free" η οποία δηλώνει ότι το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία η οποία περιλαμβάνεται στις λίστες επικινδυνότητας του διεθνώς αναγνωρισμένου "International Living Future Institute".



Οι ορυκτοβάμβακες και πετροβάμβακες της Knauf Insulation με ECOSE Technology πλεονεκτούν χάρη σε ένα πρωτοποριακό συνδότη χωρίς φορμαλδεΐδη, ο οποίος παράγεται από ταχέως ανανεώσιμα οργανικά υλικά, χωρίς να περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο, τα οποία περιέχουν 70% λιγότερη ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε για τους ορυκτοβάμβακες της Knauf Insulation, ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά με την ίδια θερμική, ακουστική απόδοση και πυρασφάλεια. Τα μονωτικά προϊόντα με ECOSE Technology δεν περιέχουν χρωστικές και τεχνητά χρώματα- το χρώμα τους είναι εντελώς φυσικό.

Knauf Insulation A.E.

Ευριπίδου 10,

Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα

Tel: +30 211 710 7007

Fax: +30 211 740 9480

sales.gr@knaufinsulation.com

Επιφύλασσομαστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση του συγκεκριμένου υλικού. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλματα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειές τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλματα που τυχόν εσημάνετε.



Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης

0751-CPR-233.0-01