

Isolava Isofoam D 300

Akoestische randstrook

Technische fiche

10/2025



Materiaal

Latex + PUR

Toepassing

Geluidsisolatie

Samenstelling

Latex en PU gebonden dmv. MDI lijmen (prepolymeer)

Herkomst

Industriële snijresten

Kleur

Diverse

Technische gegevens

Recycleerbaarheid	100%	
Densiteit	300 kg/m ³	Tolerantie ± 10 % (DIN EN ISO 845)
Hardheid	40% 90,6 kPa	(DIN EN ISO 3386)
Maximale Uittrekking	57%	(DIN EN ISO 1798)
Treksterkte	152 kPa	(DIN EN ISO 1798)
Compressieset	50%, 22H, 70°C	(DIN EN ISO 1856)
Drukweerstand	à 25 % à 40 % à 65 %	1266 N (DIN EN ISO 2439) 2684 N 11505 N
Brandclassificatie	D E OUI M4	NFT 56 125 D 45 1333 FMV SS 302 NF P 92-504
Formaat	100 cm x 10 cm x 1 cm (l x b x d)	

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Isofoam D 300/NL/10.25/0/GB/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er afwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten afwel componenten die door Knauf aanbevelen worden.