

# KNAUF

## Uniflott

FICHA TÉCNICA

2024



**Build on us.**

## Descripción

### Composición

Knauf Uniflott es un material en polvo, en base de yeso especial, muy mejorado, para ser preparado mezclándolo simplemente con agua, en las proporciones que se indican más adelante.

### Forma de presentación

- Bolsas de 5 Kg. (equivale a 7,5 kg de pasta con su dosificación de agua correspondiente).

### Rendimiento

**Tomado de juntas vivas (Q1 – Q2):** 0,20kg/m<sup>2</sup> aproximadamente.

### Almacenaje

Se puede almacenar el producto durante 6 meses siempre que sea un lugar seco. Se recomienda utilizar primeramente los sacos que ya han estado abiertos. La humedad reduce el tiempo de utilización del mismo.

## Preparación y aplicación

- **Tratamiento previo de base:** Las Placas de Yeso deben estar fijadas a los perfiles, estar secas, libres de polvo suelto y de cualquier elemento contaminante. Dejar un espacio entre placas de 2 mm. En el tomado de juntas de placas, sin cinta de papel, los bordes de las placas deben ser biselados manualmente con trincheta a 45°. Humectar los bordes biselados con una brocha chica embebida en agua. Rellenar con Uniflott, las juntas entre placas de bordes rectos, cuidando que la pasta penetre bien en ellas. Uniflott tiene una porosidad distinta a la del cartón de las placas de yeso. Por ello, a la hora de pintar, se recomienda dar una imprimación para igualar dichas porosidades.
- **Temperatura de trabajo/clima:** Temperatura ambiente (dentro de la obra) no debería ser superior a 35°C ni inferior a 10°C. Durante el trabajo, deben evitarse los grandes cambios de humedad y temperatura.

### Niveles de calidad de terminación

Los niveles de Calidad de Terminación están determinados por conjuntamente por la Unión Europea de Contratistas de Yeso, Instaladores en seco y Actividades relacionadas (UEEP) y Eurogypsum con el fin de definir de forma más objetiva los distintos niveles de calidad así como los requisitos necesarios en su aplicación:

Calidad Nivel 1 (Q1)  
Calidad Nivel 2 (Q2)  
Calidad Nivel 3 (Q3)  
Calidad Nivel 4 (Q4)

Si en el proyecto no existe ninguna descripción con los términos mencionados anteriormente, se considera, por defecto que se acuerda el nivel de calidad Q2.

**El nivel de calidad de cada superficie deberá ser estudiado previamente y descrito en el proyecto constructivo.**

## Áreas de aplicación

- Tomado de juntas de placas de yeso laminado con borde biselado, o con borde rebajado con o sin cinta de juntas.
- Masillado de cabezas de tornillos.
- Tomado de juntas de placas Cleaneo Akustik con Sistema Knauf.
- Reparación de zonas dañadas y para subsanar irregularidades en las placas.
- Reparación de agujeros e irregularidades en superficies de piedra, hormigón y yeso de diámetro menor a 50 mm.
- Sirve como pasta adhesiva en capas de poco espesor.



## Propiedades

- Material en polvo, listo para mezclar.
- Base de yeso.
- Fácil de mezclar, no produce grumos.
- Rapidez de secado.
- Largo tiempo abierto de trabajo (45 min. fragüe inicial).
- Fácil de utilizar por su gran maleabilidad.
- Fácil de lijar con lija de agua.
- Fácil de limpiar las herramientas.

## Instrucciones de uso

- **Amasado:** Utilizar un recipiente limpio. Colocar agua limpia y fresca, aproximadamente ½ l de agua por cada 1kg de masilla en polvo. (máx. 2,5 kg. de Uniflott en 1,2 lt. de agua). Verter Knauf Uniflott espolvoreando hasta enrasar con el nivel de agua. Dejar en reposo durante 2 a 3 minutos sin remover. Pasado este tiempo, remover a mano con una espátula (no utilizar batidora mecánica), hasta disolver todos los grumos existentes y lograr una buena consistencia. Las herramientas deben estar limpias.
- **Ejecución:** Se aplica con espátula o llana sobre los bordes de las placas, de forma transversal a la junta, presionando para que la pasta penetre bien en ella. Se debe retirar el sobrante después de aproximadamente 50 min., cuando comience a fraguar. El tomado de juntas se realiza normalmente con 2 manos del producto. Una vez seca la primera (3 hs), se aplica la segunda y se deja secar. Si fuera necesario, se aplica una tercera mano, una vez seca la anterior. Una vez seco, lijar la superficie suavemente. Las herramientas que contengan restos de material endurecido, deben limpiarse antes de proceder nuevamente a su utilización.
- **Tiempo de trabajo:** Aprox. 45 minutos, a partir de su mezcla con agua. Una vez seca, la pasta no debe ser reutilizada.
- **Tiempo de secado:** Aprox. 3 hs., dependiendo de la temperatura ambiente, humedad, ventilación y de la superficie donde se aplicase el producto. (Es necesario esperar a que fragüe)

La Masilla Uniflott Knauf corresponde a los siguientes Niveles de Calidad de Terminación:

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Q1</b></p> <p>Relleno y tomado de juntas para superficies que no exija requerimientos visuales o de terminación.</p>  | <p><b>Q2</b></p> <p>Terminación de Juntas<br/>Nivel estándar de masillado de superficies de paredes y cielorrasos.</p>  |
|--|--|

*Nota: No debe ser aplicada en cielorrasos en seco rígidos ni en tabiques donde las placas se hallen atornilladas a las soleras superior y / o inferior.*

### Línea de atención

0 800 888 7522

[www.knauf.com/es-AR/](http://www.knauf.com/es-AR/)

### Empresa

KNAUF ARGENTINA

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Se considerará válida la última edición actualizada. Nuestra garantía se extiende sólo a que nuestro material se encuentre en perfecto estado. El cumplimiento de las características de diseño, estática y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades y los datos de ejecución constituyen valores basados en test de laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Nos reservamos todos los derechos. Toda impresión posterior, aunque fuere parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Tesos Knauf Ombi Sucursal Argentina.

YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA, JUAN CARLOS CRUZ 1528 2° PISO, B1638BHL VICENTE LÓPEZ, PCIA. DE BUENOS AIRES TEL.: 011 4796 6300, FAX: 011 4796 6392, E-MAIL: CONSULTASTECNICAS-AR@KNAUF.COM