




KNAUFCEILING
Solutions




TECHNICKÝ LIST

Antaris



- Povrch z nakaširované netkané textílie u Antaris nabízí výborný poměr výkon/cena pro akustická řešení požadující dobré hodnoty zvukové pohltivosti
- Výborná zvuková pohltivost (0.90 α_w)

- Vysoká světelná odrazivost (86%)
- ISO 5
- Ideální pro maloobchod, kanceláře i zasedací místnosti, instalační místnosti nebo výrobní prostory

Provedení hrany Další provedení hrany na vyžádání		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 
Tloušťka (mm)		15	15	15
Rozměry (mm) Další formáty na vyžádání		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C		
Hmotnost		2.9 kg / m ²		
Barva		 Bílá		
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.90}$ podle EN ISO 11654 - Třída A Frekvence f (Hz) α_p NRC = 0.90 podle ASTM C 423		
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28\ dB}$ podle EN ISO 717-1 CAC = 29 dB podle ASTM E 413-10		
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13\ dB}$ podle EN ISO 717-1		
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1 Třída A podle ASTM E 84		
Světelná odrazivost		86%		
Tepelná vodivost		$\lambda = \mathbf{0.040\ W/mK}$ podle EN 12667		
Odolnost vlhkosti		95% RH		
Čisté prostory		ISO 5 podle EN ISO 14644-1		
Kvalita vnitřního prostředí		 A+  E1 		
Čistitelnost		 		
Udržitelnost		 EN ISO 14021 43%  EN ISO 14025  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q  M1  www.blauer-engel.de/uz132		