



Кнауф Фугопълнител

10/ 2016

## Кнауф Фугопълнител импрегниран

Гипсова смес за ръчно запълване на фуги в сухото строителство в зони с висока влажност

### Материал

Кнауф Фугопълнител импрегниран е прахообразен материал на гипсова основа, подобрен с добавки. Хидрофобен и оцветен в зелено, материалът е визуално съвместим с импрегнирани гипсови плоскости, като H2, DFH2 и DFH2IR.

#### Допълнителна информация

5 kg торба      Арт.номер 498022

#### Съхранение

Материалът трябва да се защити от замръзване, много високи температури както и от директна слънчева светлина. Торбите трябва да се съхраняват върху дървени палети в сухи помещения. Материалът от повредените торби трябва да се използва с приоритет, или да се прехвърли в нови торби. Срокът на годност е 12 месеца от датата на производство. Качеството на материала се контролира постоянно съгласно фирмените правила и изискванията за CE маркировка.

### Област на приложение

Кнауф Фугопълнител импрегниран е гипсов материал обогатен с добавки, предназначен за фугиране на импрегнирани плоскости. Цветът на материала е светло зелен и съответства на цвета на импрегнираните плоскости Кнауф, за бърз и лесен визуален контрол при монтажа.

Материалът е подходящ и е препоръчан за плоскости с кантове HRAK и AK. За качество на повърхностите на системите за сухо строителство Q1 и Q2 с армираща лента, както и при поправка на повредени места на системи от импрегнирани гипсови плоскости.

### Характеристики

- прахообразен материал, готов за разбъркване
- импрегниран материал за фугиране на гипсови плоскости във влажни помещения
- кремообразен, пълтна консистенция
- смесва се без образуване на бучки
- лесено запълване
- лесен за шлайфане с ръчна шлифовалка Кнауф
- бързо увеличаване на якостта
- добре сцепление към повърхността
- нисък разход на материал
- лесни за почистване инструменти и съдове
- хидрофобен
- зелен

# Кнауф Фугопълнител импрегниран

Гипсова смес за ръчно фугиране в сухото строителство в зони с висока влажност



## Работа с продукта

### Основа

Кнауф плоскостите трябва да са монтирани здраво към носеща метална или дървена конструкция, да са сухи, чисти и без прах в областта на фугите. Малки неравности и пукнатини се шпакловат с Кнауф фугопълнител импрегниран.

### Забъркване

Изсипва се Кнауф Фугопълнител импрегниран в чиста вода до ниво малко под повърхността ѝ (най-много 2,5kg в приблизително 2l вода). После сместа се разбърква с мистрия или шпатуа без допълнителни добавки докато стане кремообразна и плътна. Зеленият цвят се получава по време на забъркването. Да се използват чисти инструменти и съдове, незамърсени от други материали.

### Време за работа

Втвърдяването започва според около 45мин. след смесването /при 20 °C/

След този момент да не се използва вече втвърдяващият се материал, да не се добавя вода към него и допълнително разбърква с цел той да се пластифицира и отново да се използва. Времето за работа се съкращава при използване на нечисти инструменти и съдове.

### Работа с продукта

#### Температура/ климат

Шпакловането трябва да започне, едва когато в плоскостите не се очакват изменения в дължината им (разширение или свиване) вследствие на промени във влагата и температурата. При настилките от лят асфалт, замазките на гипсова

или циментова основа, плоскостите се шпакловат едва след полагането на настилката.

Да не се извършва фугиране при температура на въздуха и плоскостите по-ниска от 10 °C.

### Инструменти и съдове

Маламашка, шпакла, фугопокривна лента, чисти съдове

Обезпрашените фуги се запълват старателно с Кнауф Фугопълнител импрегниран и в този слой се притиска армиращата лента. След като първия слой изсъхне изцяло се продължава с втори слой на материала. Със същия материал се обработват видимите части на винтовете.

## Разход

приблизителен разход в kg / m2 попълване на фугите Q2 без фугите по периметъра

Плоскост дебелина/ вид на канта	Таван	Стена	Обшивка - шахтова стена
12,5 mm Кнауф плоскост HRAK/ AK	0,3	0,5	0,25
2x12,5 mm Кнауф HRAK/ AK	0,5	0,8	-

Тел.: 0700 300 03

Факс: 02 / 85 021 94

www.knauf.bg

info@knauf.bg

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02 / 850 21 94

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.