






ADAGIO Acoustic⁺ *Minerálne podhlády*



- ADAGIO Acoustic⁺ ponúka hladký, jednotný a odolný povrch s bezkonkurenčnou odolnosťou proti poškrabaniu a najjasnejším bielym vzhľadom. Vďaka minimálnej priepustnosti vzduchu (neprejavuje sa filtračný efekt) zostáva povrch belší a žiarivejší po dlhšiu dobu. Podhládová doska tiež poskytuje vyrovnané hodnoty zvukovej pohltivosti a pozdĺžnej vzduchovej nepriezvučnosti, a tiež vysokú svetelnú odrazivosť.
- Dobrá zvuková pohltivosť a vysoká pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť: 0,65 α_w a 39 dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) alebo 38 dB (Vector).
- Vynikajúca odrazivosť svetla: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold a Cradle to Cradle® Bronze.
- ADAGIO Acoustic⁺: ideálne pre konferenčné miestnosti alebo čakárne.
ADAGIO Acoustic⁺ Planks: ideálne aj do otvorených priestorov a chodieb.

Build on us.



Charakteristiky		Podrobnejšie informácie																											
Detail hrany		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Vector 	SL2 	SL2 / Tegular 15/90 	Finesse 																					
Hrúbka (mm)		19	19	19	24	19	19	19																					
Rozmery (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	1500 x 300 1800 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625																					
Systém		Viditeľný rozoberateľný - Systém C	Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný - bandraster, rozoberateľný - Systém I.3 Viditeľný - chodbový rozoberateľný - Systém F.3		Poloskrytý , rozoberateľný - Systém C/SF	Poloskrytá konštrukcia, panelový formát, rozoberateľný - Systém I.3 Poloskrytá konštrukcia s bandrastrom, panelový formát, rozoberateľný - Systém I.2 Poloskrytá konštrukcia, chodbový systém , panelový formát, rozoberateľný - Systém F.2		Skrytá konštrukcia rozoberateľný - Systém A.2 (A/B)																					
Hmotnosť		5.0 – 8.6 kg/m ²																											
Farba		 Biela																											
Zvuková pohltivosť		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.65(H)$ podľa EN ISO 11654 - Class C <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)</td><td>0.35</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr><tr><td>α_p (Vector)</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.95</td></tr></table> NRC = 0.70 podľa ASTM C 423							Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)	0.35	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90	α_p (Vector)	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																							
α_p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)	0.35	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90																							
α_p (Vector)	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95																							
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 39 \text{ dB}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) $D_{n,f,w} = 38 \text{ dB}$ (Vector) podľa EN ISO 717-1 CAC = 39 dB podľa ASTM E 413-10																											
Nepriezvučnosť		EN ISO 10140-2 $R_w = 22 \text{ dB}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)																											
Reakcia na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1																											
Odraz svetla		88%																											
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) $\lambda = 0.075 \text{ W/mk}$ (Vector) podľa EN 12667																											
Priepustnosť vzduchu		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) podľa DIN 18177																											
Odolnosť voči vlhkosti		95% RH																											
Čisté priestory		ISO 4 podľa EN ISO 14644-1																											
Kvalita vnútorného ovzdušia		 A+	 E1	 IACG																									
Čistiteľnosť																													
Udržateľnosť		 35.1-36.9% (2024)	 EC 1272/2008 Annex Q	 BEST EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 bronze	 www.blauer-engel.de/uz132																							