

**Knauf Insulation B.V.**

Dakota 7, 5126 RL, GILZE (NL)

KNAUFINSULATION**Contact****Mail:** customerservice.nl@knaufinsulation.com**Tel:** 0162 - 42 12 45**Website:** knauf.com/nl-NL.**Adres:**
Dakota 7
5126 RL, GILZE**Heraklith A2 Afbouwpaneel,
Houtwolcementpaneel d=25 mm**

v107, 2024-04-12

Fabrikant	Knauf Insulation B.V.
Type	Heraklith A2 Afbouwpaneel.
Beoogd gebruik	voor ruwbouw, plafond- en wandafwerking.
.....	
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K))	0,090.
Warmteweerstand (R_d) ($m^2.K/W$)	0,25.
Dikte tolerantie (NEN-EN 823) (klasse)	T1.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A2-s1, d0.
Drukspanning bij 10% vervorming (CS) (NEN-EN 826) (klasse)	(10)200.
Gewogen geluidabsorptie coëfficiënt (NEN-EN-ISO 354) (α_w)	0,35.
Materiaal	houtwolcementpaneel (WW).
Gewicht (kg/m^2)	11,5.
Plaatlengte (l) (NEN-EN 822) (mm)	1.200.
Lengte tolerantie (L) (NEN-EN 822) (klasse)	L2.
Plaatbreedte (b) (NEN-EN 822) (mm)	600.
Tolerantie op haaksheid (S) (NEN-EN 824) (klasse)	s2.
Tolerantie op vlakheid (NEN-EN 825) (klasse)	P1.
Chloridegehalte (klasse)	Cl3.
Kanten	facetrand rondom.
Oppervlak	1 mm vezelbreedte.
Oppervlak	2 mm vezelbreedte.
Oppervlaktebehandeling	in kleur gespoten.
Kleur (RAL)	1015, natuurtint.
Kleur (RAL)	9003, wit.
Kleur (RAL)



Kleur (NCS)

.....

Hout: 100% PEFC gecertificeerd.

.....